



Баумит СтайлТоп

Baumit StyleTop



Продукт

Готова за полагане, пастообразна, органично свързваща, тънкослойна мазилка за декоративно оформяне на фасади. Мазилка с драскана структура за външно приложение, за ръчна или машинна обработка. Отговаря на хармонизиран стандарт EN 15824:2009.

Състав

Органични свързващи вещества, минерални пълнители, силикатни добавки, пигменти, включително Cool пигменти, други добавки, вода.

Свойства

Изключителна способност за свързване на пигментите, устойчива на атмосферни влияния, силно водоотблъскваща, паропропусклива, може да се мие, позволява брилянтно оцветяване, притежава висока устойчивост на механични въздействия, лесна за обработка.

Приложение

Като защитен и оформящ покривен слой на фасади, върху минерални мазилки и шпакловки; върху бетон; за преработване и върху органично свързани шпакловки и мазилки. Приложима като крайно покритие при интегрирани топлоизолационни системи Баумит Стар EPS, Баумит Про, както и при Баумит Стар опън и Баумит Стар МВ, на ограничени площи, като акцент. Използването на Cool пигменти позволява полагането на всички най-ярки и най-тъмни цветове от каталога Баумит Life върху фасадната топлоизолация.

Задължително се изисква предварително полагане на Баумит УниПраймер (изключение се допуска при основа, шпаклована с Баумит СтарКонтакт бял)!

Технически данни

Зърнометрия:	1,5; 2,0; 3,0 mm
Обемна плътност:	около 1,8 kg/dm ³
Коефициент на топлопроводност, λ_n :	около 0,70 W/mK
Число на дифузно съпротивление, μ :	около 110–140
S _D -стойност:	0,14 m, при 2mm дебелина на слоя
Коефициент на водопоглъщане, w:	< 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}
Цветовете:	94 цвята, чийто номер завършва на числото „1“ от Баумит Life®

Структура	К 1,5	К 2	К 3
Разход kg/m ²	2,5	2,9	3,9

Класификация според закона за химикалите

По-подробна информация можете да откриете на страницата www.baumit.com или като изискате от производителя Листа с данни за безопасност на продукта (в съответствие с Параграф 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.)

Съхранение

На сухо, хладно и защитено срещу замръзване място, срок на съхранение в затворена оригинална опаковка – 12 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол на качеството в заводска лаборатория.

Форма на доставка

Пластмасови кофи: 25 kg, 1 палет = 24 кофи = 600 kg.

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, без изсолявания, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронещи се части. Проверка може да се извърши в съответствие с ÖNORM B 2259, B 3346 и B 6410. Равнинността на стената може да се провери по ÖNORM DIN 18202.

Подходяща за нанасяне върху:

- варови и варо-циментови мазилки, бетон
- с добро сцепление покрития от минерални, силикатни и дисперсни бои и мазилки
- органично свързани шпакловъчни маси
- плочи от гипсокартон (подготовка: 2 x Баумит Изолиращ грунд за гипсокартон)
- гипсови мазилки

Не е пригодна за нанасяне върху:

- пресни варови мазилки
- синтетични материали и смоли
- лакови или маслени покрития
- глинени бои
- бои на варова основа

Подготовка на основата

- Кредиращи или ронещи се повърхности се заздравяват, например с Баумит МултиПраймер – дълбочинен грунд, (да се изчака технологично време за съхнене на грунда, намазаната повърхност не трябва да лепне)
- Ерозирали покрития се отстраняват механично
- Остатъци от кофражни масла върху бетон се отстраняват с пароструен апарат или с препарати за отстраняване на кофражни масла
- Замърсени повърхности се почистват с почистващ препарат за фасади
- Повърхности, нападнати от микроводорасли се третират със специални препарати, например с Баумит ФунгоФлуид
- Подложени дълго на атмосферни влияния бои, с лошо сцепление, се отстраняват механично или със специален препарат за отстраняване на бои
- Дефектни и напукани минерални повърхности се прешпакловат (например с Баумит СтарКонтакт бял) и при необходимост се армират с Баумит СтарТекс.

Всички основи трябва предварително да се обработят с грунд Баумит УниПраймер (време на съхнене: минимум 24 ч.).

Преработка

Изграждане на покритието:

- 1 x Баумит УниПраймер – равномерно нанесен по цялата повърхност грунд
- 1 x Баумит СтайлТоп

След изтичане на технологичното време за съхнене на Баумит УниПраймер от минимум 24 часа, може да се нанесе Баумит СтайлТоп.

Баумит СтайлТоп се разбърква добре с бавнооборотна бъркалка. Мазилката се нанася с помощта на маламашка от неръждаема стомана или се шприцва с машина за фини мазилки, изтегля се на дебелина до големината на зърното и се структурира с пластмасова пердашка веднага след нанасянето.

Да не се смесва с други продукти. Работи се равномерно и без прекъсване.

**Указания и
обща
положения**

Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и съхненето трябва да бъде минимум +5°C. Фасадата да се пази от директно слънцегреене, дъжд или силен вятър (например с фасадна мрежа). Високата влажност на въздуха и ниските температури могат да удължат значително времето, необходимо за съхнене и да променят неравномерно цвета. Еднаквост в цвета може да бъде гарантирана само в рамките на една производствена партида. Цветният оттенък може да се повлияе от вида на основата, температурата и влажността на въздуха. Баумит СтайлТоп може да се произведе с антигъбична добавка (така се постига отстраняване или забавяне действието на гъбичките. Въпреки това, дълготрайна гаранция срещу развитие на микроводорасли не може да бъде гарантирана).

При използването на мазилки от различни партии, същите задължително да се смесят преди полагане.

Мерки за безопасност

Да се пазят очите и кожата, както и пространствата около обработваните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкерни плочи, естествен камък, лак и метал. В случай на попадане на пръски, същите да се отмият с много вода, да не се изчаква изсъхването и втвърдяването на мазилката.

Инструменти и машини да се измиват веднага след употреба с вода.

Възможност за преобоядисване с фасадни бои:

Баумит ПураКолор
Баумит ГранопорКолор
Баумит СтарКолор
Баумит СиликонКолор

**Ограничения
в големината
на площите за
измазване**

За фасадните системи Баумит Стар опън и Стар МВ да се спазва ограничението, СтайлТоп/ПураКолор (в цветовете, завършващи на цифра 1) да се нанасят на ограничени площи (частично), за да се запази ефективността от високата паропропускливост на тези системи.

За останалите топлоизолационни системи (Баумит Стар EPS и Про) полагането на СтайлТоп/ПураКолор може да е цялостно, като в зависимост от яркостта на цвета, преди полагането на определени цветовете (ок. 40 на брой), трябва да се изпълни дебелислонна шпакловка (5–6 мм) – виж Ценовата листа.