



Баумит МултиПраймер

Baunit MultiPrimer



Продукт	Органично свързващ, готов за нанасяне грунд. Без разтворители.										
Състав	Органично свързващо вещество, специални добавки, вода.										
Свойства	Паропропусклив грунд, регулиращ водопопиващата способност, заздравяващ повърхностно основата.										
Приложение	За заздравяване на минерални и органични повърхности, преди полагането на всички видове минерално или органично свързващи Баумит мазилки и бои.										
Технически данни	<table><tr><td>Плътност:</td><td>около 1,00 kg/dm³</td></tr><tr><td>Съдържание на ЛОС:</td><td>< 1 g/l</td></tr><tr><td>Съдържание на сухо вещество:</td><td>около 15 %</td></tr><tr><td>Разход¹:</td><td>около 0,10–0,25 kg/m² на всеки слой</td></tr><tr><td>Съотношение на разреждане с вода:</td><td>от мин. 1:1 до макс. 1:5</td></tr></table> ¹)В зависимост от попиващата способност на основата и избраното съотношение на разреждане	Плътност:	около 1,00 kg/dm ³	Съдържание на ЛОС:	< 1 g/l	Съдържание на сухо вещество:	около 15 %	Разход ¹ :	около 0,10–0,25 kg/m ² на всеки слой	Съотношение на разреждане с вода:	от мин. 1:1 до макс. 1:5
Плътност:	около 1,00 kg/dm ³										
Съдържание на ЛОС:	< 1 g/l										
Съдържание на сухо вещество:	около 15 %										
Разход ¹ :	около 0,10–0,25 kg/m ² на всеки слой										
Съотношение на разреждане с вода:	от мин. 1:1 до макс. 1:5										
Класификация според закона за химикалите	Детайлното категоризиране, съгласно закона за химикалите може да се вземе от Листа за безопасност за продукта (съгласно чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.), фирма: Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger 156, A-2754 Waldegg, www.baunit.com . Максималното съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) за този продукт (кат.: А/ж, ППВО) е 30 г/л.										
Съхранение	На сухо, хладно и защитено от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 12 месеца										
Гаранция за качество	Собствен контрол на качеството в заводските лаборатории										
Форма на доставка	Опаковка: 10 kg										
Основа	Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, почистена от прах, да не е водоотблъскваща, без изцветявания, носимоспособна и без ронещи се частици. Подходящ за нанасяне върху: ■ варови, варо-циментови и циментови мазилки ■ бетон ■ гипсови мазилки ■ други ронещи се минерални основи ■ пастообразни Баумит фасадни мазилки и бои Не е подходящ за нанасяне върху: ■ пластмаси, лакови и маслени повърхности, темперни бои										
Обработка	Баумит МултиПраймер – дълбочинен грунд може да се нанася с валик, четка или да се изпръска с подходяща машина. Подготвената предварително основа трябва да е свързала и да е суха. Баумит МултиПраймер се нанася върху цялата площ; при многократно грундиране, да се изчака изсъхването на повърхността, преди нанасянето на всеки следващ слой.										

Съотношението на разреждане зависи от състоянието и попиващата способност на основата. **Грундът не трябва да се нанася неразреден.**

Препоръчва се, съотношението на разреждане да се определя въз основа на пробно грундиране повърхности. При нанасяне, Баумит МултиПраймер трябва да попиwa напълно в основата. При необходимост от многократно грундиране (например при силно попиващи и/или ронещи се повърхности) се препоръчва, първият слой да се положи с по-висока степен на разреждане на разтвора. Това осигурява оптималното му проникване в основата.

Трябва особено да се внимава, след изсъхване на грунда, на повърхността да не се образува гланциран слой.

Технологично време за съхнене: Между отделните слоеве на грунда и преди нанасянето на последващо покритие, повърхността на основата трябва да е суха. Кредиращи повърхности, след третиране с Баумит МултиПраймер, трябва да бъдат устойчиви на триене (изпробване с дланта) преди нанасяне на последващи покрития.

Указания и общи положения

Температурата на въздуха, материала и основата по време на нанасяне и в процеса на свързване да бъде минимум +5°C.

Фасадата да се защити от пряко слънце, дъжд или силен вятър (например с фасадни мрежи). При използване в закрити помещения, да се осигури добро проветрение.

Указания за безопасност: Виж Лист с данни за безопасност на продукта.

Указания за почистване: Очите и кожата, както и диапазонът около третираната повърхност, особено стъкло, керамика, клинкер, естествен камък, лак и метал, трябва да бъдат добре защитени. При попадане на пръски от разтвора, да не се изчаква изсъхването им, а да бъдат своевременно изплакнати с много вода.

Веднага след употреба, инструментите и машините да се измиват с вода.