



Баумит РеКомпакт Baunit ReCompact



Продукт	Заводски приготвен воден разтвор на силициева киселина.
Състав	Калиев силикат, вода.
Свойства	За заздравяване на ронливи минерални повърхности чрез образуване на кварцови връзки (чрез силикатизация). Вследствие стесняване на порите, частично може да се намали попиращата способност на мазилките. Това, обаче, не възпрепятства процеса на дифузия на водни пари.
Приложение	За предварително третиране на леко ронещи се минерални повърхности (хастарни и финишни мазилки) преди полагане на минерално- или органичносвързващи Баумит мазилки и бои.
Технически данни	Плътност: около 1,07 kg/dm³ Ниво на pH: около 11 Разход на материал: 0,2 – 0,4 kg/m³, в зависимост от основата
Класификация според закона за химикалите	Детайлното категоризиране, съгласно закона за химикалите може да се вземе от Листа за безопасност за продукта (съгласно чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.), фирма: Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger 156, A-2754 Waldegg, www.baunit.com. Максималното съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) за този продукт (кат.: А/ж, ППВО) е 30 г/л.
Съхранение	На сухо, хладно и защитено от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 12 месеца
Гаранция за качество	Собствен контрол на качеството в заводските лаборатории
Форма на доставка	Опаковка: 10 кг
Основа	Основата се измива или почиства с четка. Стари слоеве боя трябва да се отстранят изцяло, компрометирана или силно изветряла мазилка се изчуква напълно и се заменя с нова. Монтирани в съседство строителни елементи от стъкло, естествен камък, клинкер, керамични плочи, дърво и т.н. се покриват добре преди нанасянето на Баумит РеКомпакт – разтвор за заздравяване на мазилки. Попадналите върху тях пръски от материала се измиват веднага.
Обработка	Въздушно сухите минерални мазилки се импрегнират до насищане посредством познатите методи (например чрез изпръскване на разтвора през дюзи, създаващи плоска струя, без образуване на мъгла), с „airless“ бояджийска машина. Нанасянето на материала се извършва от долу нагоре. По-малки площи могат да се обработват и с четка. Баумит РеКомпакт – разтвор за заздравяване на мазилки се оставя да съхне минимум 14 дни преди последващо нанасяне на Баумит мазилки и бои.

**Указания и
общи
положения**

Температурата на въздуха, материала и основата по време на нанасянето и свързването трябва да бъде над +8°C.

Фасадата да се защити от пряко слънце, дъжд или силен вятър.

Да не се допуска попадане на разтвора в почвата, във водоеми или канализационни води.

В случай на разсипване или изтичане: да се попие с хартиени кърпи или друг материал, поемащ течности (например кизелгур). Отпадъкът да се съхранява внимателно и да се изхвърля на съответното, определено за целта място.

Строителни елементи, като стъкло, естествен камък, клинкер, плочки, дърво и т.н., да бъдат покрити добре преди прилагането на Баумит РеКомпакт. Пръски да бъдат измивани веднага с вода.