



Баумит Уплътнителна лента за фуги

Baumit FugendichtBand



Продукт	Предварително компримирана, самозалепваща се, експандираща уплътнителна лента от PUR – полиуретанова мека пяна, с импрегнирани страници.	
Свойства	Уплътнява срещу кос дъжд, устойчива на атмосферни влияния, даваща възможност за нанасяне на мазилка върху нея.	
Приложение	За сигурно уплътняване на всякакви свързващи фуги между интегрираната топлоизолационна система и другите строителни елементи, като например прозорци, подпрозоречни дъски и т.н.	
Технически данни	Клас на горимост:	B1, съгласно DIN 4102
	Коефициент на дифузия μ :	≤ 100
	Устойчивост на температура:	от -30°C до $+90^{\circ}\text{C}$
	Плътност срещу кос дъжд:	600 Pa ^{*)}
	*) водоплътност при максимално допустимата широчина на фугата	
Гаранция за качество	Текущ контрол на качеството чрез производителя на лентата.	
Размери	15 / 2-6 Широчина на фугата 2 – 6 mm	15 / 5-12 Широчина на фугата 5 – 12 mm
Съхранение	Срок на годност 12 месеца, при температура на съхранение от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+20^{\circ}\text{C}$.	
Начин на доставка	15 / 2-6 – ролки с дължина 18 m', 15 / 5-12 – ролки с дължина 9 m'.	
Основа	Основата трябва да бъде чиста, суха, да не е замръзнала, обезпрашена, обезмаслена, както и с необходимата носимоспособност и годна за лепене.	
Обработка	След определяне широчините на фугите се подбира и подходящата Баумит Уплътнителна лента. Началото на лентата, което е от друг материал и първите 3 cm от самата Уплътнителна лента се изрязват. Отстранява се предпазното фолио и Уплътнителната лента се лепи директно от ролката върху свързващата се към топлоизолацията част, така че лентата да бъде отместена на около 3 mm навътре, по отношение на повърхнината на топлоизолацията. Краищата се завиват навътре. Уплътнителната лента да не се обръща през ъгъл. Армираните слоеве да преминават над нея. В областта на връзката да се прави прорез с мистрията през прясната шпакловка. Времето за експандиране на лентата при нормални условия е от порядъка на около 10 минути.	
Указания и общи положения	Преди закрепването на Уплътнителната лента следва да се направи проба, за да се провери, дали основата е подходяща за залепването ѝ.	

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.