



Баумит Мазилка за цокъл

Baumit SockelPutz



Продукт

Фабрично смесена суха, спираща проникването на водата, мразоустойчива циментова мазилка, за ръчно и машинно полагане, вътрешно и външно.

Състав

Цимент, строителен варовик, пясъци за мазилки, добавки.

Свойства

Водоотблъскваща, мразоустойчива, паропропусклива, с лесна преработка.

Приложение

Като мазилка за областта на цокъла върху зидария от всякакъв вид.

Технически данни

Якост на натиск (28 ден):	> 5,0 N/mm ²
Якост на опън при огъване (28 ден):	> 1,5 N/mm ²
Зърнометрия:	2 mm
Число на дифузно съпротивление μ :	< 15
Коефициент на топлопроводност λ_n :	около 0,8 W/mK
Обемна плътност в сухо състояние:	около 1650 kg/m ³
Необходимо количество вода:	4,5 l/торба
Минимална дебелина на мазилката:	20 mm
Максимална дебелина на мазилката:	25 mm на всеки слой
Разход на материал:	около 16 kg/m ² при 10 mm дебелина

Класификация според закона за химикалите

Детайлна класификация може да се вземе от сайта www.baumit.com (съгласно чл. 31 и Приложение II на Наредба 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 18.12.2006), или от Листа с данни за безопасност, който може да се изиска от производителя.

Да се следи общата гранична стойност на запрашеност, съгласно нивата, определени по МАК – листата от 2001 г. (концентрация на фина прах максимум 6 mg/m³, обща концентрация на прах максимум 15 mg/m³).

В свързало, втвърдено състояние продуктът е безопасен.

Съхранение

На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 12 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол на качеството в заводските лаборатории, съгласно БДС EN 998-1.

Форма на доставка

Торби по 25 кг

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, да не е замръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изцветявания, да е с необходимата носимоспособност и да няма нефиксирани и/или ронещи се части. Проверка на основата може да се извърши съобразно ÖNORM B 3346.

Обработка

В зависимост от типа на основата и попиващата способност, както и от атмосферните условия – основата да се навлажни.

Мазилката се разбърква в стандартен гравитационен смесител с вода (около 4,5 l/торба), време за разбъркване 3–5 минути.

Баумит Мазилка за цокъл се нахвърля на ръка с мистрия или се полага машинно, слой до 25 mm. При работа на повече ръце, повърхността на предходния слой се оставя награвана. Технологичното време на престой между отделните ръце е около 1 денонощие. Повърхността следва да се изпердаши със специална пердашка или да се обработи като драскана мазилка.

**Указания и
обща
положения**

Температурата на въздуха, материала и основата при полагането и процеса на свързване трябва да бъде над +5°C. При използването на отоплителни уреди да се осигури добро пряко проветряване (карбонизация). Директно нагряване на мазилката е недопустимо. Прясно измазани повърхности се поддържат влажни в продължение на минимум 2 дни.

Преди полагането на следващи покрития да се изчака минимум 10 дни за всеки сантиметър дебелина на мазилката.

При полагане на мазилката под теренната повърхност, то в тази област тя трябва да се предпази с подходяща изолация срещу влагата.

Крайни покрития:

Баумит УниПраймер и Баумит СиликонТоп
Баумит УниПраймер и Баумит ГранопорТоп
Баумит УниПраймер и Баумит МозаикТоп
Баумит СтарКолор
Баумит СиликонКолор
Баумит ПураКолор
Баумит ГранопорКолор