



Баумакол ТрасФуга

Baumacol TrassFuge



Продукт

Минерална прахообразна, nereагираща с хранителни продукти, водо- и мразоустойчива, обогатена, хидравлично свързваща фугираща смес на основа трас, за фугиране и на по-широки фуги.

Състав

Цимент, пясък, пигменти, добавки.

Приложение

За вътрешно и външно приложение, за запълване на фуги с широчина от 4 мм до 15 мм, за фугиране на естествен камък и плочи, с повишена сигурност срещу изцветявания на камъка и изсолявания.

Технически данни

(Установени при базови температурно-влажностни показатели +20°C/60% относителна влажност на въздуха)

Цветова палитра:	4 цвята
Необходимо количество вода:	около 0,26 l/kg (= 26 %)
Време за отлежаване:	около 5 минути
Време за ползване на готовата смес:	около 2 h
Разход:	около 0,6 – 2,0 kg/m ² , в зависимост от големината на плочите и широчината на фугата
Широчина на фугата:	от 4 до 15 мм, без пукнатини

Изпитана в съответствие с EN 13888.

Препоръчителни инструменти: Бавнооборотна електрическа бъркалка, подходящ смесителен съд, зидарска мистрия, фугираща рейка, гумена шпакла, гъба за фуги, кофа вода.

Класификация според закона за химикалите

Детайлната класификация, съгл. Закона за химическите вещества, може да се получи от Листа за безопасност (съгл. Чл. 31 и Приложение № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 18.12.2006) на www.baumit.com или да се изиска самият Лист за безопасност от производителя.

Съхранение

На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение около 24 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол на качеството в заводска лаборатория.

Форма на доставка

Опаковка: торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1200 кг

Основа

Да бъде суха, незамръзнала, здрава, недеформируема и почистена от прах, замърсявания масла, мазнини, с неронеща се повърхност и без нефиксирани части.

Продуктът е приложим при: керамични плочки, теракота, естествен камък, кото, мрамор, стъклени тухли, голямоформатни плочи; условно приложим при: повишени термични и статични натоварвания като подово отопление, готови бетонни елементи, тераси, фасади, басейни; не е приложим за: киселиноустойчиви фуги и за запълване на деформационни фуги.

Предварително се отстраняват остатъци от лепило във фугата.

Технология на приложение

Приготвяне на сместа: В чист съд, посредством бавнооборотна бъркалка, се разбърква хомогенна, без наличия на грудки смес (време за бъркане около 3 минути). След около 5–10 минути време за отлежаване, сместа се разбърква за кратко още веднъж.

Съотношение: около 6,5 l вода (отговаря на около 0,26 l/kg) на 25 kg торба Баумакол ТрасФуга.

Полагане: Нанася се посредством фугираща рейка или гумена шпакла, диагонално спрямо разположението на фугата.

Керамичното покритие се почиства след около 5–15 минути с чиста вода и мека кърпа/гъба. След изсъхване, останалият циментов филм се измива още веднъж с чиста вода.

Плочките с вече положената фугираща смес следва да се пазят за около 24 часа от механично натоварване (да не се ходи върху плочките).

Охрана на труда

Специфична информация относно състав, опасности, почистване, съответни мерки и указания за изхвърляне може да се вземе от ЛИСТА С ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

Общи указания

Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, касаещи основата и покритието. Да не се полага при температури под + 5°C, при директно слънчево греене, дъжд, силен вятър или на течение, респективно до набиране на якост да се предпазва по подходящ начин! Ниските температури и високата влажност забавят, а високите температури и ниската влажност ускоряват процеса на свързване и втвърдяване.

Да се ползва само чиста вода (вода от водопровода).

Да не се добавят други продукти. Фугата да не се мокри предварително. За избягване на петна по фугата, лепилото следва да е много добре изсъхнало!

Еднаквост в цвета на фугата се гарантира само в рамките на един партиден номер!