



Баумит Редфикс – лепило за керамични тухли Baumit RedFix



Продукт	Фабрично произведена суха смес.
Състав	Цимент, пясък, добавки.
Приложение	За зидане и лепене на всички зидарии от керамични тухли с правилна форма.
Технически данни	Зърнометрия: 0,6 mm Якост на натиск (28 ден): $> 5 \text{ N/mm}^2$ Коефициент на топлопроводност λ_n: $\sim 0,5 \text{ W/mK}$ Необходимо количество вода: ок. 24 % от количеството на сухото лепило (около 6,0 l/торба (25 kg)) Време за употреба: 3 – 4 часа, според атмосферните условия Разход на материал: в зависимост от размера на тухлите, около 40 kg сухо лепило на 1 m^3 зидария (при дебелина на зида 25 cm и височина на тухлите 12,5 cm)
Класификация според закона за химикалите	Детайлна класификация може да се вземе от сайта www.baumit.com (съгласно чл. 31 и Приложение II на Наредба 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 18.12.2006), или от Листа с данни за безопасност, който може да се изиска от производителя.
Съхранение	На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 9 месеца.
Гаранция за качество	Собствен контрол на качеството в заводски лаборатории.
Форма на доставка	Опаковка: торби по 25 kg.
Технология на приложение	Баумит Редфикс – лепило за керамични тухли се разбърква с механична бъркалка на бавни обороти до получаване на хомогенен пастообразен разтвор. Да не се вкарва въздух в разтвора. Препоръчва се време на престой за зреење 5–10 минути, след което се разбърква отново и при необходимост се добавя вода. Разтворът притежава подходяща консистенция, когато при пробно нанасяне с назъбена лопатка върху плътна керамична тухла остава видими бразди от зъбите. Разтворът се нанася по тънкослойния метод на гребен по цялата плоскост на контактната повърхнина и с необходимата дебелина. Времето за корекция е около 5–10 минути. Да се спазват указанията на производителя на тухли!
Общи указания	Температурата на въздуха, основата и материала трябва да бъде над $+5^\circ\text{C}$ както по време на полагането, така и по време на свързване. Да се ползва само чиста вода. Във вече свързващия разтвор да не се добавя вода, съответно да не се пребърква отново. Да не се добавят други продукти (например противозамръзващи добавки).

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.