



RÖFIX Silikatputz

Структурна завършваща мазилка

Области на приложение: Приготвена в заводски условия, готова за употреба, тънкослойна завършваща мазилка с многообразни едрини, структури и цветове.
 Минерална, паропроходима, структурна, външна мазилка за фасади и ТИС.
 Обогатена с висококачествени алгицидни и фунгицидни запечатващи и консервиращи вещества.

Основа на материала:	<ul style="list-style-type: none"> • Дисперсно свързващо вещество • Калиево-водно стъкло • Бял, селектиран мраморен пясък • Пигменти
-----------------------------	--

Свойства:	<ul style="list-style-type: none"> • Силно паропроходима • Негорим • Подходяща за топлоизолационни комбинирани системи • с фибри
------------------	--

Начин на употреба:	
---------------------------	--

Условия по време на обработка:	По време на обработката и фазата на съхнене температурата на основата и околната температура не трябва да падат под +8° С. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директни слънчеви лъчи, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд). Относителната въздушна влажност по време на работа и на съхнене не трябва да е над 65%.
---------------------------------------	--

Основа:	Основата трябва да е суха, товароносима, без замърсявания (като прах, сажди, алги, изцветявания и други). При новоположени хастарни мазилки (напр. варови/циментови и др.) съгласно предписанията на производителя се спазва време за стягане/съхнене от мин. 2-3 седмици. Трябва да се направи проба на основата съгласно ÖNORM B3346 (сътв. DIN 18350 или SIA V242). Варови-циментовите, свързани, топлоизолационни, хастарни мазилки трябва да се полагат съгласно действащите инструкции със зададената дебелина на слоя и да са напълно изсъхнали (мин. 5 дни, при влажно/студено време по-дълго).
----------------	---

Пригодност на основата:	Бетон: Върху изравнителни шпакловки (RÖFIX Renostar® или RÖFIX Renoplus®)
--------------------------------	--

Предварителна обработка:	Минимум 24 часа преди полагането на завършващата мазилка основата се грундира пълноплощно и пътно с неразреден и в съответствие със системата RÖFIX Putzgrund PREMIUM/UNI Грунд за мазилка с четка или валяк с агнешки косъм. Олющени и напукани стари бои се отстраняват механично. Силно песъкливи основи трябва да се заздравят с подходящ RÖFIX дълбок грунд (напр. минерални RÖFIX PP 201 SILCA LF върху варо-циментови мазилки или RÖFIX PP 301 HYDRO LF върху гипсови и варо-циментови основи). Неравностите предварително се изравняват със съответните шпакловки като напр. RÖFIX Renoplus, Renostar съгласно предписанията.
---------------------------------	--

Приготвяне:	Готов за употреба продукт При необходимост се разрежда с малко вода до желаната консистенция. Преди началото на работа материалът в кофата се разбърква добре с подходяща електрическа бъркалка. По време на обработката мазилката се разбърква често, за да се избегне утаяване на гранулите.
--------------------	---

Начин на употреба:	Полагане на драскана мазилка: Равномерно нанасяне с чиста, неръждаема стоманена маламашка (без да се образуват наставки). Съседни площи се обработват без прекъсване "прясно в прясно". Структуриране като драскана мазилка: желаната структура се получава с подходяща стиропорена / пластмасова маламашка. Да се структурира навреме. Редовното почистване на структуриращия инструмент е много важно! "Пръскана мазилка": нанася/структуря се с подходяща машина за мазилка. Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал. След употреба инструментите се почистват. При тъмни, интензивни цветове с <20% HBW и влажна структура да се спазва фасадната система RÖFIX Sycotec. Моля обрнете се за това към Вашия RÖFIX консултант. Ниски температури и висока въздушна влажност удължават времето на стягане. Участъци от основата с различна попивателна способност могат да доведат до разлики в цвета. Прекалено силното разреждане или обработката при вятър и/или силно слънце води до образуване на пукнатини. Относителната въздушна влажност по време на работа и на съхнене не трябва да е над 65%.
---------------------------	--



RÖFIX Silikatputz

Структурна завършваща мазилка

Съвети:

Тънкослойна завършваща мазилка: Дебелината на слоя е колкото макс. едрина на зърното. Преди започване на работа съседни елементи (прозорци, первази, врати и др.) се покриват, за да се избегнат замърсявания и повреди.

Със стоманена маламашка се получава по-равномерен слой отколкото с пластмасова.

За недопускане на разлики в цвета да не се работи с различни инструменти.

Моля съблюдавайте актуалните "Инструкции за завършващи мазилки" на Австрийското сдружение за мазилки, BFS-технически карти, техническите карти на Професионалното сдружение за полимерни мазилки и IWM-инструкции.

Съвети за безопасност:

Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на www.roefix.com. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му. Този продукт е с висококачествени алгидни и фунгидни компоненти. При критични основи по желание те могат да бъдат повишени. Моля съблюдавайте техническите карти "Алги и гъби по фасадата" на ОАР, на Групата по качество на ТИС/Австрия и Професионалното сдружение за ТИС/Германия.

Съхранение:

Да се съхранява на хладно място, без опасност от замръзване, в плътно затворени опаковки. Срок на годност: минимум 12 месеца.

Технически данни:

Артикулен номер	10367	18822	10374	10386	10395	10394	10418	10417
Вид опаковка (ОП)								
Цвят	бял	бял	бял	бял	бял	бял	бял	бял
Структура на мазилката		венецианска структура	пердашена	пердашена	пердашена	Влачена структура	пердашена	Влачена структура
Зърнометрия	0,5 mm	0,7 mm	1 mm	1,5 mm	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm
Разходна норма	ок. 1,4 kg/m ²	ок. 1,7 kg/m ² /1x	ок. 2 kg/m ²	ок. 2,4 kg/m ²	ок. 3 kg/m ²	ок. 2,7 kg/m ²	ок. 3,8 kg/m ²	ок. 3,5 kg/m ²
Артикулен номер	18318	18927	20634	20635	18319	18928	18320	18929
Вид опаковка (ОП)								
Цвят			В база	С база	В база	С база	В база	С база
Структура на мазилката	пердашена	пердашена	пердашена	пердашена	пердашена	пердашена	пердашена	пердашена
Зърнометрия	0,5 mm	0,5 mm	0,7 mm	0,7 mm	1 mm	1 mm	1,5 mm	1,5 mm
Разходна норма	ок. 1,7 kg/m ²	ок. 1,7 kg/m ²	ок. 1,8 kg/m ²	ок. 1,8 kg/m ²	ок. 2 kg/m ²	ок. 2 kg/m ²	ок. 2,4 kg/m ²	ок. 2,4 kg/m ²
Артикулен номер	18321	18930	18322	18931	18323	18932	18324	18933
Вид опаковка (ОП)								
Цвят	В база	С база			В база	С база		
Структура на мазилката	пердашена	пердашена	Влачена структура	Влачена структура	пердашена	пердашена	Влачена структура	Влачена структура
Зърнометрия	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Разходна норма	ок. 3 kg/m ²	ок. 3 kg/m ²	ок. 2,7 kg/m ²	ок. 2,7 kg/m ²	ок. 3,8 kg/m ²	ок. 3,8 kg/m ²	ок. 3,5 kg/m ²	
Разфасовка	25 Kg/опак.							
Плътност в сухо състояние на втвърден разтвор	ок. 1800 kg/m ³							
Коефициент на проницаемост на водни пари μ (EN 1015-19)	ок. 40							



RÖFIX Silikatputz

Структурна завършваща мазилка

Стойност на pH	ок. 10,5
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 J/kg K
Коефициент на водопоглъщане (EN 1015-18)	< 0,15 kg/m ² h ^{0,5}
Реакция на огън (EN 13501-1)	A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Сертификати от изпитване	• Реакция на огън евроклас A2-s1, d0 съгл. EN 13501-1

Общи указания: При пастъозни завършващи мазилки, основата трябва да има минимална якост на натиск 1,5 N/mm². Не се нанася върху мокри основи и върху хоризонтални повърхнини с водно натоварване. Пълна гаранция, че по време на съхненето няма да се появят петна не може да се даде, поради различните атмосферни влияния и различните условия на всеки строителен обект. Поради употреба на естествени сировини, може да се получат малки разлики в цветовете. Съседни повърхности с оцветени мазилки трябва да бъдат нанесени с мазилки от една и съща доставка/ партида. При следващи поръчки трябва да се упомене, за кой строителен обект са и дата на получената първа доставка. При стари материали може да се промени цвета. Преди нанасяне се пробва съответствието на цвета с поръчания. Рекламации относно отклонения в цвета след полагане не се приемат.
С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.
Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит.
Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.
Продуктите на RÖFIX както и използваните сировини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.
Нашите консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продуктите.
Техническите параметри се отнасят за основните продукти. При оцветяване са възможни отклонения от техническите показатели. Посочените стойности са средни стойности. Поради употребата на естествени сировини може да има незначителни разлики в отделни доставки. При покрития на основи, които не са посочени тук, е необходимо да се свържете с нас. При допълнителни поръчки може да има незначителни отклонения в цветовете и за това да се направи мострени площи на обекта. Технологичното време на изчакване важи при лабораторни условия (20°C/65% отн. влажност) и в зависимост от условията на строителния обект, могат да се променят. Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на www.roefix.com. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
Да се спазват всички валидни национални наредби и изисквания за начина на обработка.