



# RÖFIX KHP BASIS

## Полимерна мазилка БАЗИС

**Области на приложение:** Фабрично приготвена, готова за употреба, тънкослойна завършваща мазилка с богата гама от цветове, различни структури и едрини.  
Устойчива, еластична структурна фасадна мазилка върху ТИС и хастарни мазилки.


**Основа на материала:**

- Дисперсно свързващо вещество
- Бял, селектиран мраморен пясък
- Пигменти

**Свойства:**

- Без напрежение
- Добра, рационална обработка

**Начин на употреба:**



**Условия по време на обработка:** По време на обработката и съхненето, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5°C.  
До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директни слънчеви лъчи, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).  
Относителната въздушна влажност по време на работа и на съхнене не трябва да е над 65%.

**Основа:** Основата трябва да е суха, товароносима, без замърсявания (като прах, сажди, алги, изцветявания и други).  
При новоположени хастарни мазилки (напр. варови/циментови и др.) съгласно предписанията на производителя се спазва време за стягане/съхнене от мин. 2-3 седмици.  
Трябва да се направи проба на основата съгласно ÖNORM B3346 (съотв. DIN 18350 или SIA V242).

**Пригодност на основата:** **Бетон:** Върху изравнителни шпакловки (RÖFIX Renostar® или RÖFIX Renoplus®)

**Предварителна обработка:** Минимум 24 часа преди полагането на завършващата мазилка основата се грундира пълноплотно и плътно с неразреден и съобразен със системата RÖFIX грунд, с четка или валяк с агнешки косъм. Олющени и напукани стари бои се отстраняват механично.  
Силно песъчливи, попиващи или с различна попиваемост основи се грундират с подходящ, без разтворители дълбоко проникващ грунд на RÖFIX. Дълбоките грундове RÖFIX PP 201, 301 и 401 се разреждат с вода, така че дълбокият грунд да попие в основата и да няма непрекъснат филм (виж техническите карти на дълбоко проникващите грундове).  
Неравностите предварително се изравняват със съответните шпакловки като напр. RÖFIX Renoplus, Renostar съгласно предписанията.

**Приготвяне:** Готов за употреба продукт  
При необходимост се разрежда с малко вода до желаната консистенция.  
Преди началото на работа материалът в кофата се разбърква добре с подходяща електрическа бъркалка.  
По време на обработката мазилката се разбърква често, за да се избегне утаяване на гранулите.

**Начин на употреба:** Полагане на драскана мазилка: Равномерно нанасяне с чиста, неръждаема стоманена маламашка (без да се образуват наставки).  
Съседни площи се обработват без прекъсване "прясно в прясно".  
Структуриране като драскана мазилка: желаната структура се получава с подходяща стиропорена / пластмасова маламашка.  
Да се структурира навреме.  
Редовното почистване на структуриращия инструмент е много важно!  
Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал.  
След употреба инструментите се почистват.  
Ниски температури и висока въздушна влажност удължават времето на стягане. Участъци от основата с различна попивателна способност могат да доведат до разлики в цвета. Прекалено силното разреждане или обработката при вятър и/или силно слънце води до образуване на пукнатини.  
Относителната въздушна влажност по време на работа и на съхнене не трябва да е над 65%.

**Съвети:** Тънкослойна завършваща мазилка: Дебелината на слоя е колкото макс. едрина на зърното.  
Преди започване на работа съседни елементи (прозорци, первази, врати и др.) се покриват, за да се избегнат замърсявания и повреди.  
Със стоманена маламашка се получава по-равномерен слой отколкото с пластмасова.  
За недопускане на разлики в цвета да не се работи с различни инструменти.  
Моля съблюдавайте актуалните "Инструкции за завършващи мазилки" на Австрийското сдружение за мазилки, BFS-технически карти, техническите карти на Професионалното сдружение за полимерни мазилки и IWM-инструкции.



# RÖFIX KHP BASIS

Полимерна мазилка БАЗИС



**Съвети за безопасност:** Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на [www.roefix.com](http://www.roefix.com). Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

**Съхранение:** Да се съхранява на хладно място, без опасност от замръзване, в плътно затворени опаковки. Срок на годност: минимум 12 месеца.

## Технически данни:

Артикулен номер	41266	41268	41954	КНР - РК I	КНР - РК II	КНР - РК III
Вид опаковка (ОП)						
Разфасовка	25 Kg/опак.					
Цвят	бял	бял	бял	цветна (РК I)	цветна (РК II)	цветна (РК II)
Структура на мазилката	пердасена	пердасена	Влачена структура			
Зърнометрия	0- 1,5 mm	0- 2 mm	0- 2 mm			
Разходна норма	ок. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	ок. 3 kg/m <sup>2</sup>	ок. 2,7 kg/m <sup>2</sup>			
Плътност в сухо състояние на втвърден разтвор	ок. 1800 kg/m <sup>3</sup>					
Коефициент на проникваемост на водни пари μ (EN 1015-19)	ок. 150					
Стойност на рН	ок. 8,5					
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 J/kg K					
Коефициент на водопоглъщане (EN 1015-18)	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> h					
Сертификати от изпитване	<ul style="list-style-type: none"><li>• Реакция на огън Евроклас А2-s1, d0 съгласно EN 13501</li></ul>					



# RÖFIX KHP BASIS

## Полимерна мазилка БАЗИС

### Общи указания:

При пастьозни завършващи мазилки, основата трябва да има минимална якост на натиск  $1,5 \text{ N/mm}^2$ . Не се нанася върху мокри основи и върху хоризонтални повърхнини с водно натоварване. Пълна гаранция, че по време на съхненето няма да се появят петна не може да се даде, поради различните атмосферни влияния и различните условия на всеки строителен обект. Поради употреба на естествени суровини, може да се получат малки разлики в цветовете. Съседни повърхности с оцветени мазилки трябва да бъдат нанесени с мазилки от една и съща доставка/партида. При следващи поръчки трябва да се упомене, за кой строителен обект са и дата на получената първа доставка. При стари материали може да се промени цвета. Преди нанасяне се пробва съответствието на цвета с поръчания. Рекламации относно отклонения в цвета след полагане не се приемат.

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.

Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит.

Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.

Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.

Нашите консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.

Техническите параметри се отнасят за основните продукти. При оцветяване са възможни отклонения от техническите показатели. Посочените стойности са средни стойности. Поради употребата на естествени суровини може да има незначителни разлики в отделни доставки. При покрития на основи, които не са посочени тук, е необходимо да се свържете с нас. При допълнителни поръчки може да има незначителни отклонения в цветовете и за това да се направи мострени площи на обекта. Технологичното време на изчакване важи при лабораторни условия ( $20^\circ\text{C}/65\%$  отн. влажност) и в зависимост от условията на строителния обект, могат да се променят. Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на [www.roefix.com](http://www.roefix.com). Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му. Да се спазват всички валидни национални наредби и изисквания за начина на обработка.