



RÖFIX 10

Свързващ мост



Области на приложение: Несъдържащ разтворители продукт за сцепление на гипсови мазилки върху критични основи напр. гладък бетон.

Предлага се в готов за употреба вид RÖFIX 10 или концентрат RÖFIX 10K, който се разрежда. За подобряване на адхезията на гипсови/варови мазилки върху критични, неравномерно порьозни основи.

Да не се използва в мокри помещения под керамични облицовки.

Основа на материала:

- Дисперсно свързващо вещество
- Кварцов пясък (селектиран)
- Не съдържа органични разтворители

Свойства:

- Добро сцепление
- Изравнява попивателната способност на основата
- Готов за употреба
- Червен на цвят

Условия по време на обработка: По време на обработка и съхнене температурата на основата и на въздуха не трябва да е под +5°C или над +25°C. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от ускорено съхнене (пряко слънчево греене, вятър) и от допълнително навлажняване (дъжд).

Основа: Основата трябва да е суха, товаросима, без замърсявания (като прах, сажди, алги, изцветявания и други). Остатъчната влага на бетонови повърхности трябва да е под 3,0 % от масата (според СМ-измерване). Филмообразуващи разделителни вещества (като напр. кофражна вакса, кофражно масло и др.) да се отстранят.

Предварителна обработка: Препоръчваме предварително да се тества повърхностната якост чрез проба с надраскване.

Приготвяне: RÖFIX 10-концентрат: Съдържанието на кофата се смесва с 6 литра чиста вода и се нанася равномерно и плътно. Съдържанието на кофата се разбърква добре и се нанася равномерно и плътно. Не се разрежда. Материалът в кофата да се разбърква често.

Начин на употреба: При обработка с валик, четка или с пистолет за пръскане консистенцията трябва да е с гъстота на мед, да се нанесе равномерно за да се получи плътна повърхност. Време на изчакване преди полагане на хастарната мазилка: мин. 24 часа. Време за обработка: около 2 часа. След употреба инструментите се почистват. Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал.

Съвети за безопасност: Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на www.roefix.com. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Съхранение: На сухо място, върху дървени скари. Срок на годност: минимум 12 месеца.

Технически данни:

Артикулен номер	10001	10002
Вид опаковка (ОП)		
Разфасовка	12 Kg/опак.	25 Kg/опак.
Цвят	червен	
Зърнометрия	0- 1,2 mm	
Разходна норма	ок. 0,3 kg/m ²	
Покривност	ок. 60 m ² /опак.	ок. 85 m ² /опак.
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и техниката на работа.	



RÖFIX 10

Свързващ мост

Технически данни:

Артикулен номер	10001	10002
Необходимо количество вода	6 литра/опак.	0 литра/опак.
Плътност	ок. 1,65 kg/l	
Стойност на рН	ок. 8	
Време за съхнене	≥ 24 h	

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.
 Данните в нея съответстват на настоящите ни познания и опит.
 От нея не може да произтече обвързващо действие.
 Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол като по този начин се гарантира постоянно качество.
 Нашите консултанти са на Ваше разположение за въпроси относно употребата на продуктите.
 Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта www.roefix.com или да поискате от търговския представител.
 Да се спазват всички валидни национални наредби и изисквания за начина на обработка.
 Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на www.roefix.com. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.