



# RÖFIX 12

## Свързващ мост



**Области на приложение:** Несъдържащ разтворители свързващ мост на база високачествена дисперсия, минерални добавки и хидравлични свързващи вещества. За хастарни мазилки върху критични основи напр. гладък бетон.

За по-добро сцепление на варо-гипсови, варо-циментови хастарни мазилки върху бетон и критични, неравномерно попиващи основи.

- Основа на материала:**
- Дисперсно свързващо вещество
  - Не съдържа цимент
  - Висококачествен варовиков пясък
  - Не съдържа органични разтворители

- Свойства:**
- Добро сцепление
  - Изравнява попивателната способност на основата
  - Грунд за мазилки - награвена основа
  - Превъзходна обработваемост
  - Червен на цвят

**Начин на употреба:**



**Условия по време на обработка:** По време на обработката и съхненето, температурата на основата не трябва да пада под +5°. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директни слънчеви лъчи, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).

**Основа:** Основата трябва да е суха, товаросима, без замърсявания (като прах, сажди, алги, изцветявания и други). Остатъчната влага на бетонови повърхности трябва да е под 3,0 % от масата (според СМ-измерване). Филмообразуващи разделителни вещества (като напр. кофражна вакса, кофражно масло и др.) да се отстранят.

**Предварителна обработка:** Препоръчваме предварително да се тества повърхностната якост чрез проба с надраскване.

**Приготвяне:** Времето за ръчно смесване е 2 до 3 минути. Материалът в кофата да се разбърква често.

**Начин на употреба:** При обработка с ваяк, четка или с пистолет за пръскане консистенцията трябва да е с гъстота на мед, да се нанесе равномерно за да се получи плътна повърхност. За употреба върху големи площи както и при неблагоприятни атмосферни условия е необходима техническа консултация от RÖFIX представител. Разбърканият материал се пребърква периодично, за да не се допуска отлагане на материала. След употреба инструментите се почистват. Време на изчакване преди полагане на хастарната мазилка: мин. 24 часа. Време за обработка: около 2 часа. Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал.

**Съвети за безопасност:** Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на [www.roefix.com](http://www.roefix.com). Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

**Съхранение:** На сухо, да се пази от влага и интензивно UV-влияние (слънце, светлина). Срок на годност: минимум 12 месеца.

**Технически данни:**

Артикулен номер	17895
Вид опаковка (ОП)	
Разфасовка	15 Kg/опак.
Цвят	червен
Зърнометрия	0- 1,2 mm
Разходна норма	ок. 0,3 kg/m <sup>2</sup>



# RÖFIX 12

## Свързващ мост

### Технически данни:

Артикулен номер	<b>17895</b>
Покривност	ок. 45 m <sup>2</sup> /опак.
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и техниката на работа.
Необходимо количество вода	6,5 Литра/опак.
Насипна плътност (EN 12190)	ок. 1150 kg/m <sup>3</sup>
Стойност на рН	ок. 12
Време за съхнене	≥ 24 h

### Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.  
 Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол като по този начин се гарантира постоянно качество.  
 От нея не може да произтече обвързващо действие.  
 Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол като по този начин се гарантира постоянно качество.  
 Нашите консултанти са на Ваше разположение за въпроси относно употребата на продуктите.  
 Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта [www.roefix.com](http://www.roefix.com) или да поискате от търговския представител.  
 Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на [www.roefix.com](http://www.roefix.com). Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.