



RÖFIX AG 651 CLASSIK

Лепило за плочки C1 TE

Области на приложение: За полагане на фаянсови и теракотени плочки, мозайки от стъкло и порцелан, за стена и под.

Основа на материала:

- Цимент
- Кварцов пясък (селектиран)
- Добавки за по-добра обработваемост

Свойства:

- Водонеразтворим
- Подходящи за подово отопление
- Превъзходна издръжливост

Начин на употреба:



Условия по време на обработка: По време на обработката и съхненето, температурата на основата не трябва да пада под +5°. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от ускорено съхнене (пряко слънчево греење, вятър) и от допълнително навлажняване (дъжд).

Основа: Основата трябва да е без прах и замърсявания. Калциево-сулфатни замазки трябва предварително да се шлайфат. Да се съблюдава допустимата остатъчна влага на основата.

Предварителна обработка: Препоръчва се грундиране с грунд RÖFIX AP 300 за попиващи основи и с грунд за сцепление RÖFIX AP 320 за критични основи. По-малки неравности и дупки на повърхността се отремонтират напр. с разтвор за поправка RÖFIX FS 630 STA. Основата трябва да е здрава, товароносима, без пукнатини, разделителни средства като масла, стари бои и достатъчно суха. Бетонени строителни части към момента на облицоване трябва да са на възраст минимум 3 месеца.

Приготвяне: Смесва се хомогенно с високооборотна електрическа бъркалка, като евентуално може да се добави малко вода, за да се получи правилната консистенция. След като се разбърка трябва да се изчака около 3 мин. След това трябва да се разбърка още веднъж с бъркалка.


Начин на употреба: Лепилото за плочки с марка RÖFIX се нанася с гладката страна на подходяща назъбена маламашка и се рифелова с назъбената страна по възможност в една посока. За полагане без кухини (мокри помещения) да се работи по метода на двустранно (floating-buttering) лепене. На един работен ход да се нанася лепило върху такава площ, каквато може да се облицова с плочки в рамките на отвореното време на лепилото. Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал. Плочките се полагат върху замазката с леко приплъзване, като през следващите 10 мин. е възможна корекция.

Съвети: Когато времето за полагане на плочките се пресрочи, трябва да се нанесе отгоре още един пласт прясно тънкослойно лепило със зъбчата маламашка - по този начин се предотвратява образуването на коричка от старото лепило. Спираловидните бъркалки са пригодени специално за материали с висок вискозитет, като тези напр. на лепилото за плочки.

Съвети за безопасност: Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на www.roefix.com. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Съхранение: На сухо място, върху дървени скари. Срок на годност: минимум 12 месеца съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20°C, 65% отн. въздушна влажност.

Технически данни:

Артикулен номер	32058
Вид опаковка (ОП)	
Разфасовка	25 Kg/опак.
Цвят	сив
Зърнометрия	0- 0,5 mm



ROFIX AG 651 CLASSIK

Лепило за плочки C1 TE



Технически данни:

Артикулен номер	32058
Разходна норма	<ul style="list-style-type: none">• 2,0 - 2,3 kg/m² с 6 mm назъбена маламашка• 2,8 - 3,2 kg/m² с 8 mm назъбена маламашка• 3,6 - 4,0 kg/m² с 10 mm назъбена маламашка
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и техниката на работа.
Необходимо количество вода	8 литра/опак.
Якост на сцепление при опън	≥ 0,5 MPa
	10 min
Срок за обработваемост на пресен разтвор (EN 1015-9)	4 h
Възможност за фугиране	стена: след 12 часа под: след 24 часа
Товароспособност	7 дни
Възможност за ходене	24 h
Отворено време (EN 1346)	30 min
EN 12004	C1 TE
Сертификати от изпитване	<ul style="list-style-type: none">• MPA - Карлсруе
	> 5 °C < 25 °C

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.
Данните в нея съответстват на настоящите ни познания и опит.
От нея не може да произтече обвързващо действие.
Продуктите на ROFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол като по този начин се гарантира постоянно качество.
Нашите консултанти са на Ваше разположение за въпроси относно употребата на продуктите.
Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта www.roefix.com или да поискате от търговския представител.
Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на www.roefix.com. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.