



# RÖFIX AG 657

Бяло лепило за мрамор и естествен камък C2 TE

**Области на приложение:** За полагане на мрамор, Solnhofen или други плочи от естествен камък, чувствителни към изменения на цвета, за под и стена.  
За подове с термични натоварвания, напр. върху замазки за подови отопления, както в областта на саниране за поставяне на керамични плочи върху стар фаянс или теракот.


**Основа на материала:**

- Бял цимент (несъдържащ хромати)
- Кварцов пясък (селектиран)
- Добавки за по-добра обработваемост

**Свойства:**

- Водонеразтворим
- Еластично
- Подходящи за подово отопление

**Начин на употреба:**



**Условия по време на обработка:** По време на обработката и съхненето, температурата на основата не трябва да пада под +5°. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от ускорено съхнене (пряко слънчево греене, вятър) и от допълнително навлажняване (дъжд).

**Основа:** Основата трябва да е без прах и замърсявания. Да се съблюдава допустимата остатъчна влага на основата. Остатъчна влажност: При циментови замазки 2,5 %; при калциево-сулфатни замазки 0,5 %; RÖFIX ZS 1,8 %.

**Предварителна обработка:** Балкони и външни площадки трябва да имат наклон от мин. 2 %. Замазки и гипсокартонени плоскости трябва да се обработят с грунд RÖFIX AP 300. Време за съхнене мин. 12 часа. По-малки неравности и дупки на повърхността се отремонтират напр. с разтвор за поправка RÖFIX FS 630 STA. При по-големи неравности да се използват подови саморазливни смеси (подова шпакловка RÖFIX FN 690 или универсална подова шпакловка RÖFIX FN 645), които да се нанасят по възможност върху цялата повърхност. Неравности до max. 3 mm могат да изравнят с лепилото за плочки.

**Приготвяне:** Смесва се хомогенно с високооборотна електрическа бъркалка, като евентуално може да се добави малко вода, за да се получи правилната консистенция. След като се разбърка трябва да се изчака около 3 мин. След това трябва да се разбърка още веднъж с бъркалка.

**Начин на употреба:** Лепилото за плочки с марка RÖFIX се нанася с гладката страна на подходяща назъбена маламашка и се рифелова с назъбената страна по възможност в една посока. На един работен ход да се нанася лепило върху такава площ, каквато може да се облицова с плочки в рамките на отвореното време на лепилото. За полагане без кухини (мокри помещения) да се работи по метода на двустранно (floating-buttering) лепене. Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал. Плочките се полагат върху замазката с леко приплъзване, като през следващите 10 мин. е възможна корекция.

**Съвети:** Когато времето за полагане на плочките се пресрочи, трябва да се нанесе отгоре още един пласт прясно тънкослойно лепило със зъбчата маламашка - по този начин се предотвратява образуването на коричка от старото лепило. Спираловидните бъркалки са пригодени специално за материали с висок вискозитет, като тези напр. на лепилото за плочки.

**Съвети за безопасност:** Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на [www.roefix.com](http://www.roefix.com). Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

**Съхранение:** На сухо място, върху дървени скари. Срок на годност: минимум 12 месеца съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20°C, 65% отн. въздушна влажност.



# ROFIX AG 657

Бяло лепило за мрамор и естествен камък C2 TE



## Технически данни:

Артикулен номер	41076
Вид опаковка (ОП)	
Разфасовка	25 Kg/опак.
Цвят	естествено бял
Зърнометрия	0- 0,5 mm
Разходна норма	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2,0 - 2,3 kg/m<sup>2</sup> с 6 mm назъбена маламашка</li><li>• 2,8 - 3,2 kg/m<sup>2</sup> с 8 mm назъбена маламашка</li><li>• 3,6 - 4,0 kg/m<sup>2</sup> с 10 mm назъбена маламашка</li></ul>
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и техниката на работа.
Необходимо количество вода	ок. 7,5 литра/опак.
Якост на сцепление при опън	≥ 1 МПа
	ок. 5 min
Срок за обработваемост на пресен разтвор (EN 1015-9)	ок. 45 min
Възможност за фугиране	под: след 24 часа стена: след 12 часа
Товароспособност	7 дни
Възможност за ходене	ок. 16 h
Отворено време (EN 1346)	30 min
EN 12004	C2 TE
	> 5 °C < 25 °C

## Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.  
Данните в нея съответстват на настоящите ни познания и опит.  
От нея не може да произтече обвързващо действие.  
Продуктите на ROFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол като по този начин се гарантира постоянно качество.  
Нашите консултанти са на Ваше разположение за въпроси относно употребата на продуктите.  
Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта [www.roefix.com](http://www.roefix.com) или да поискате от търговския представител.  
Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на [www.roefix.com](http://www.roefix.com). Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.