



Creteo® Special CC 420 BETONCINO

Груб ремонтен разтвор

Области на приложение: Специален бетон за поправка и усилване на повредени основи от бетон или зидария. Новата повърхност трябва да се измаже след ок. 3 месеца. Препоръчваме мазилка RÖFIX 510 и шпакловане с RÖFIX Renoplus с вложена мрежа RÖFIX P50. За задравяване на зидарии RÖFIX CC 420 Betoncino се прилага в комбинация с метална мрежа. Betoncino не трябва да се прилага като хастарна мазилка.

Специални добавки - само с разрешението на производителя.

Начин на употреба:



Технически данни:

Артикулен номер	26555	38427	22202
Вид опаковка (ОП)	(
Разфасовка	1000 Kg/опак.	25 Kg/опак.	
Зърнометрия	0- 3 mm		
Необходимо количество вода	ок. 160 литра/опак.	ок. 4 литра/опак.	ок. 4,8 литра/опак.
Якост на натиск (на 28 дни)	> 20 MPa		
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 kJ/kgK		
Якост на сцепление при опън	> 1,5 MPa		

Основа: Основата трябва да се мокри многократно до пълно водонасищане.

Предварителна обработка: Преди полагането на бетона за поправка върху основата не трябва да има воден филм - трябва да е матово влажна.

Приготвяне: RÖFIX разтворът за поправка на бетон се разбърква с указаното количество вода в смесител с принудително действие/бетонов миксер ок. 2 минути до получаване на хомогенна маса.

Начин на употреба: При машинната обработка се пръска с обичайните машини за фини мазилки. Допълнителната обработка се прави в продължение на минимум 3 дни.

Съвети за безопасност: Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на www.roefix.com. Преди употреба моля да се запознайте със съдържанието му.

Съхранение: Срок на годност: минимум 12 месеца. Съгласно приложение XVII към регламент (ЕО) 1907/2006 при 20°C, 65% относ. влажност.

Общи указания: С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните в нея съответстват на настоящите ни познания и опит. От нея не може да произтеке обвързващо действие. Продуктите на RÖFIX както и използваните сировини подлежат на непрекъснат контрол като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите консултанти са на Ваше разположение за въпроси относно употребата на продуктите. Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта www.roefix.com или да поискате от търговския представител.