




Creteo[®] Special CC 430 Betoncino



Груб ремонтен разтвор

Области на приложение: Специален бетон за поправка и усилване на повредени основи от бетон или зидария. Новата повърхност трябва да се измаже след ок. 3 месеца. Препоръчваме мазилка RÖFIX 510 и шпакловане с RÖFIX Renoplus с вложена мрежа RÖFIX P50. За здравяване на зидарии RÖFIX CC 430 Betoncino се прилага в комбинация с метална мрежа. Betoncino не трябва да се прилага като хастарна мазилка.

Начин на употреба:



Технически данни:

Артикулен номер	43857	43858
Вид опаковка (ОП)		
Разфасовка	1000 Kg/опак.	25 Kg/опак.
Якост на опън при огъване (на 28 дни)	ок. 5,5 MPa	
Реакция на огън (БДС EN 13501-1)	Клас A1	
Якост на натиск (на 28 дни)	> 30 MPa	
Модул на еластичност	ок. 29 GPa	
Покривност	ок. 650 литра/тон	ок. 16 литра/опак.
Якост на сцепление при опън	> 1,5 MPa	
Зърнометрия	0- 3 mm	
	M15	
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 kJ/kgK	
Необходимо количество вода	ок. 160 литра/опак.	ок. 4,2 литра/опак.

Основа на материала:

- Цимент
- Пресяти пясъци

Свойства:

- Мразоустойчивост
- Незначително свиване
- Водоплътен

Условия по време на обработка: По време на обработката и съхненето, температурата на основата не трябва да пада под +5°. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директни слънчеви лъчи, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).

Основа: Основата трябва да се мокри многократно до пълно водонасищане.

Предварителна обработка: Преди полагането на бетона за поправка върху основата не трябва да има воден филм - трябва да е матово влажна.

Приготвяне: RÖFIX разтворът за поправка на бетон се разбърква с указаното количество вода в смесител с принудително действие/бетонов миксер ок. 2 минути до получаване на хомогенна маса.

Начин на употреба: При машинната обработка се пръска с обичайните машини за фини мазилки. Допълнителната обработка се прави в продължение на минимум 3 дни.

Съвети за безопасност: Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на www.roefix.com. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.



Creteo[®] Special CC 430 Betoncino

Груб ремонтен разтвор

Съхранение:

На сухо място, върху дървени скари.
Срок на годност: минимум 12 месеца. Съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20° С, 65% относ. влажност.

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.
Данните в нея съответстват на настоящите ни познания и опит.
От нея не може да произтече обвързващо действие.
Продуктите на ROFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол като по този начин се гарантира постоянно качество.
Нашите консултанти са на Ваше разположение за въпроси относно употребата на продуктите.
Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта www.roefix.com или да поискате от търговския представител.