



Creteo[®] Inject - 995

Бетон за анкериране

Области на приложение: Като инжекционен разтвор за замонолитване на свободни и предварително напрегнати анкери, пилоти или микроколони. Разтвор за отливане на фундаменти и анкериране на машини, турбини и др.



Подходящ за запълване на кухини и пукнатини.

Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

Начин на употреба:



Технически данни:

Артикулен номер	20491	18716
Вид опаковка (ОП)		
Разфасовка	25 Kg/опак.	1000 Kg/опак.
Необходимо количество вода	ок. 5,5 Литра/опак.	ок. 220 Литра/опак.
	> 140 mm	
Якост на натиск (на 1 ден)	> 10 MPa	
Якост на натиск (на 7-ия ден)	> 30 MPa	
Якост на натиск (на 28 дни)	> 40 MPa	
Покривност	ок. 15 Литра/опак.	ок. 600 Литра/опак.
Зърнометрия	0- 0,5 mm	
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 kJ/kg K	
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.	

- Основа на материала:**
- Цимент
 - Пресяти пясъци
 - Минерални добавки
 - Добавки за подобряване на обработваемостта

- Свойства:**
- Способност за набъбване
 - Мrazоустойчива
 - Водоплътен
 - Висока якост на натиск
 - Незначително свиване
 - Тиксотропен

Условия по време на обработка: По време на обработката и съхненето, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5°.

Приготвяне: Една торба се смесва със зададеното количество чиста вода с помощта на подходяща машина или бъркалка до получаването на хомогенна, без бучки смес за изпомпване. За изпомпване и инжектиране могат да се използват всички шнекове с по-бърз ход и бутални помпи, които съответстват на изискванията по проект.

Начин на употреба: Продуктите CreteoInject могат да се полагат и от високо поради тиксотропната си консистенция.

Съвети за безопасност: Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на www.roefix.com. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.



Creteo[®] Inject - 995

Бетон за анкериране

Съхранение:

На сухо място, върху дървени скари.

Срок на годност: минимум 12 месеца съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20°C, 65% отн. въздушна влажност.

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.

Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.

Продуктите на ROFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.

Нашите консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.

Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта www.roefix.com или да поискате от търговския представител.