

# Creteo<sup>®</sup> Inject 995 fein

**Области на приложение:** Като инжекционен и разтвор за замонолитване на свободни и предварително напрегнати анкери, пилоти или микроколони. Разтвор за отливане на фундаменти и анкерирание на машини, турбини и др. Подходящ за запълване на кухини и пукнатини.

Специални добавки - само с разрешението на производителя.

**Начин на употреба:**



**Технически данни:**

Артикулен номер	40727
Вид опаковка (ОП)	
Разфасовка	40 Kg/опак.
Зърнометрия	0- 0,25 mm
Добив в литри	ок. 17 литра/опак.
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и техниката на работа.
Необходимо количество вода	ок. 6,5 литра/опак.
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 kJ/kgK
Якост на натиск (на 28 ден) (БДС EN 1015-11)	> 40 MPa
Консистенция на пресен разтвор	200 mm
Сертификати от изпитване	● НИИСМ, София

**Основа на материала:**

- Цимент
- Пресяти пясъци
- Минерални добавки
- Добавки за по-добра обработваемост

**Свойства:**

- Способност за набъбване
- Мразоустойчивост
- Водоплътен
- Висока якост на натиск
- Незначително свиване
- Тиксотропен


**Условия по време на Обработка:** По време на обработка и съхнене температурата на основата и на въздуха не трябва да е под +5°C или над +25°C.

**Приготвяне:** Една торба се смесва със зададеното количество чиста вода с помощта на подходяща машина или бъркалка до получаването на хомогенна, без бучки смес за изпомпване. За изпомпване и инжектиране могат да се използват всички шнекове с по-бърз ход и бутални помпи, които съответстват на изискванията по проект.

**Начин на употреба:** Продуктите CreteoInject могат да се полагат и от високо поради тиксотропната си консистенция.

**Съвети за безопасност:** Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на [www.roefix.com](http://www.roefix.com).

**Съхранение:** На сухо място, върху дървени скари.  
Срок на годност: минимум 12 месеца съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20°C, 65% отн. въздушна влажност.



## Creteo<sup>®</sup> Inject 995 fein

---

**Общи указания:**

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.  
Данните в нея съответстват на настоящите ни познания и опит.  
От нея не може да произтече обвързващо действие.  
Продуктите на ROFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол като по този начин се гарантира постоянно качество.  
Нашите консултанти са на Ваше разположение за въпроси относно употребата на продуктите.  
Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта [www.roefix.com](http://www.roefix.com) или да поискате от търговския представител.