

weber.col Екстра Флекс

СИЛНО ЕЛАСТИЧНО ЛЕПИЛО

КОД: F604



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Висока еластичност
- Подходящо за плувни басейни и облицоване на фасади
- Адхезия върху дървени повърхности и гипскартон



Лепило с висока остатъчна еластичност след втвърдяване. За лепене на покрития върху стара облицовка от плочки, покрития върху отопляем под, плувни басейни, фасадни облицовки, върху плочи от дървесни материали, гипс и др. За места с голямо натоварване като шоуруми и ресторанти, при външни и вътрешни условия.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Лепилото за облицоване с керамични или каменни плочи на дървени и гипскартонени основи, фасади, басейни и подови покрития над отопляеми подове. За полагане на покрития при външни и тежки условия на експлоатация. След втвърдяването си е устойчиво на замръзване, постоянно мокрене или големи температурни амплитуди. Залепените с него настилки имат много висока устойчивост на натоварване от тежки предмети, стелажи, машини и интензивно движение на хора. Лепилото може да се използва за залепване върху стени на плочи с големина до 40x40 cm (1600 cm²) или на подови плочи с максимална големина 60x60 cm (3600 cm²). Максимално тегло на покритието 40 kg/m².

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

В оригиналната опаковка, в закрити и сухи складови помещения. Годност 1 година от датата на производство (отбелязана на опаковката).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004 за циментово лепило, клас C2TE

Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348:

- начална якост	> 1 N/mm ²
- след термично третиране	> 1 N/mm ²
- след потапяне във вода	> 1 N/mm ²
- след цикли на замръзване - размразяване	> 1 N/mm ²

Устойчивост на приплъзване 0,5 mm

Необходимо количество вода около 6 - 6.5 l/25 kg прахообразен материал

Време за отлежаване на разтвора 5 - 10 min

Отворено време 30 min

Време за работа 3 часа

Време за коригиране 15 min

Фугиране след 24 часа

Пълно натоварване след 7 дена

ОПАКОВКА

Книжни чували със защитно фолио	25 kg
Палет	1050 kg

РАЗХОДНА НОРМА

От 2 до 5 kg/m² при полагане с назъбена маламашка с големина на зъбите от 6x6 mm върху добре подравнена основа при едностранно или двустранно (включително и на гърба на плочата) полагане на лепилото.

weber.col Екстра Флекс

СИЛНО ЕЛАСТИЧНО ЛЕПИЛО

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външна и вътрешна употреба
- Облицоване на фасади и басейни
- Облицоване на дървени и гипскартонени основи
- Лепене на плочка върху плочка или стара боя

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде здрава, без замърсявания и лесно отделящи се частици, суха и с приключили процеси на слягане. При силно попиващи основи предварително грундирайте с **weber.prim 801**.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Полагането на плочките да става при температура между $+5^{\circ}\text{C}$ и $+25^{\circ}\text{C}$. 24 часа облицовката да се предпазва от високи температури и замръзване. 24 часа след полагането на покритията помещенията може да се използват. Пълна здравина на покритията се постига след 5 - 7 дена. Недопустимо е повторното използване на замърсен материал. Максимална дебелина на нанасяне 10 mm.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Кофа за приготвяне на лепилото
- Бъркалка за бормашина
- Мистрия
- Маламашка
- Гъба за почистване
- Гумен чук
- Назъбена маламашка с големина на зъбите 8x8 mm или 10x10 mm
- Сух и мек парцал
- Маламашка (шпахтел) с гумен ръб
- Отвертка или друг подходящ инструмент за почистване на fugи
- Кръстчета за fugи

ВАЖНО



- ✓ Нанасяйте лепилото върху основата и гърба на плочката
- ✓ Полагайте само върху здрави и подготвени основи
- ✓ Опазвайте указаното съотношение вода/сух материал

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Преди полагане на облицовка върху стари покрития от плочи, боя и други основи с гланцова повърхност грундирайте с **weber.prim plus Грунд**. Изчакайте 24 часа за изсъхването му.



2 Полагайте лепилото само върху здрава основа. Спазвайте стриктно съотношението вода/суха смес, означено на опаковката. Разбъркайте (най-подходящо е машинно, с бъркалка) добре до получаване на хомогенна смес. Оставете да отлежи 5 - 10 min и пребъркайте.



3 Нанесете лепилото с назъбена маламашка с размер на зъбите от 4x4 mm до 8x8 mm. Не е необходимо да навлажнявате или накисвате предварително плочите във вода. При полагане на плочи в помещения с много високо натоварване, плочи с размери над 30x30 cm или тежки външни условия нанасяйте лепилото не само върху основата, но и върху гърба на плочата.



4 Плочите се поставят върху нанесения пласт лепило и се приплъзват встрани, докато прилегнат на мястото си. Използвайте гумен чук за корекция на нивото. За оформяне на fugите използвайте готови пластмасови кръстчета с необходимата дебелина. Почистете с влажна гъба лицевата страна на плочите, преди лепилото да е засъхнало.



5 Изчакайте 24 часа за изсъхване на лепилото. Преди запълване fugите се почистват с четка, отвертка или друг подходящ инструмент.



6 За fugиране на облицовката използвайте маламашка или широк шпахтел с гумен ръб. След запълване на fugите изчакайте десетина минути и с мокра гъба почистете лицевата страна на плочите. След това с влажна гъба и без натиск почистете и оформете самите fugи. След пълното изсъхване на fugата почистете лицето на плочката с мек парцал.

