

weber Н-Грунд

ГРУНД ЗА СЛАБО ПОПИВАЩИ ОСНОВИ

КОД: Н716



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Заздравява основата
- Подобрява сцеплението
- Изравнява попиващата способност на основата



Грунд за слабо попиващи основи. Подобрява сцеплението между основата и нанесеното върху нея покритие.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Използва се като добавка към ремонтни разтвори, прилага се при слабо попиващи основи, мазилки или друг подобни основи. За подготовка на варови, варо-циментови и циментови строителни разтвори. За непопиващи или слабо попиващи, твърди и сухи основи.

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:

В добре затворена оригинална опаковка
В закрити помещения, защитени от влага и вода
Да се предпазва от силно слънце и високи температури
Да се пази от замръзване и огън
При транспорт укрепете и фолирайте палетите
Годност 1 година

ОПАКОВКА

Туба

10 l

РАЗХОДНА НОРМА

При приготвяне на варови и варо-циментови разтвори за ръчно нанасяне съотношението на смесване на **weber Н-Грунд** и вода е 1:5. При изработване на циментови разтвори **weber Н-Грунд** се разрежда с вода в съотношение 1:3.


Пример:

За добавка към мазилки се приготвя разтвор от **weber Н-Грунд** и вода в съотношение 1:5 - 60 l грунд към 300 l вода, общо 360 l разтвор, с който се приготвят (при норма 13 l на 40 kg суха смес) приблизително 1450 kg готов за нанасяне материал.

weber Н-Грунд

ГРУНД ЗА СЛАБО ПОПИВАЩИ ОСНОВИ

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Подобряване на сцеплението при слабо попиващи повърхности
- Добавка при ремонтни разтвори
- Външна и вътрешна употреба

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да е здрава, суха и без всякакви несвързани, лесно отлюспващи се парчета мазилка или остатъци от боя. Да се почисти чрез старателно измиване.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да не се работи при температури под +5° C. Да се пази от пряко въздействие на дъжд и слънчева светлина.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Бояджийски валик
- Четка или пръскачна техника
- Мистрия
- Стоманена маламашка
- Метален шпатель
- След употреба съдовете и инструментите се измиват с вода

ЦВЕТОВЕ

Бял.

СТРУКТУРА

Хомогенна течност.

ВАЖНО



- ✓ Спазвайте правилната пропорция **weber Н-Грунд**/вода
- ✓ Не работете при температури под +5° C
- ✓ Не използвайте замърсен материал

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Като ремонтен разтвор

1 Според приложението **weber Н-Грунд** се разрежда с вода за приготвяне на разтвор със съответните добавки и свързващи вещества.



2 Добавя се към готовата суха смес, например фина мазилка, и се бърка до получаване на разтвор с гъстота, подходяща за насяне с мистрия.



3 Преди нанасяне почистената основа се навлажнява основно, като това става или с чиста вода, или с разтвор на **weber Н-Грунд** в съотношение 1:5.



4 Ремонтният разтвор се нанася ръчно, като задължително се работи според принципа „мокро върху мокро“. Нанесеният слой ремонтен разтвор трябва да се предпазва от бързо изсъхване.



Като грунд

1 От основата трябва да се отстранят всички несвързани, лесно отделящи се части или остатъци от стари бои. Грижливо почистената повърхност трябва да се изкърпи и заравни, за да съответства по структура и твърдост на останалата стара мазилка.



2 Грундът се нанася обилно с бояджийски валик или с четка.



3 Тънкослойните мазилки се нанасят след пълното изсъхване на грунда, за което са необходими поне 48 часа.

