



SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BULGARIA Ltd

Техническа карта : weber.san Сива фина шпакловка
Артикулен №: R600

Описание на продукта

Сива фина шпакловка на варо-циментова основа за цялостно шпакловане на фасадите при саниране и реновиране на стари сгради и исторически сгради паметници на културата. За шпакловане на стени и тавани във вътрешни помещения. За външна и вътрешна употреба.

Приложение

Сива фина мазилка е подходяща за нанасяне върху груби основи и представлява добра основа за боядисване с фасадни и интериорни бои. Отличава се с висока паропропускливост и добро сцепление с основата. Готовата за боядисване фина мазилка има гладка равномерна повърхност. Подходяща е за употреба върху минерални варо-циментови мазилки и върху топлоизолационни перлитови мазилки и е подходяща основа за боядисване с фасадни бои.

Опаковка: Книжен чувал със защитно фолио 25 кг. ($\pm 1,5\%$)

Палет: 1050 кг., 42 бр.

Цветовете

Сива

Съхранение

1 година считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения.

Изисквания към основата

За основа на мазилката са подходящи всякакви равни и добре попиващи влагата основи с приключили процеси на слягане. Преди нанасяне на Сивата фина мазилка основата трябва да е напълно изсъхнала и с приключили процеси на свиване. Температурата на основата не трябва да е по-ниска от $+5^{\circ}\text{C}$ и по-висока от $+25^{\circ}\text{C}$.

Технически данни

(при $+23^{\circ}\text{C}$ и относителна влажност 50%)

Необходимо количество вода: 4.6 – 5.2 л. за 25 кг суха смес.

Време за отлежаване: 10 минути.

Време за работа: 2 часа.

Състав

Цимент, фин пясък, специални добавки и пълнители. Съдържанието на разтворим хром Cr (VI) е по-ниско от 0,0002% от общото тегло на цимента.

Разход на материал

Около 1,5 кг/м² при пласт с дебелина 1 мм.

При неравни основи разходът може да варира.

Нанасяне

1. Към 4.6 – 5.2 л. чиста студена вода постепенно се добавя 25 кг сух материал. Разбъркайте с машинна бъркалка на бавни обороти сместа докато се получи еднородна смес, без бучки или следи от сух материал в нея.
2. Добре разбърканият материал се оставя да престои 10 минути, след което се пребърква отново и вече е готов за нанасяне.
3. Преди нанасяне на фината мазилка основата трябва да се намокри равномерно. Ако времето е топло, навлажняването трябва да се извърши и предната вечер.
4. Нанасянето се извършва ръчно като се разпределя равномерно по повърхността, след което се подравнява при средна дебелина на пласта до 3 мм и се изпердашва. В зависимост от температурата на въздуха, зида и попиващата способност на основата може да се пръска вода по време на пердашенето.
5. При използване на мазилката за саниране и реновиране на стари фасади се препоръчва да се добавя weber H – грунд във водата в съотношение 1:5. Преди полагане на разтвора основата се почиства основно и се навлажнява. Препоръчително е нанесеният пласт мазилка да се предпазва от бързо съхнене.

Препоръки

- Да се полага при температура на въздуха между +5°C и +25°C .
- Прясно нанесената мазилка да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване поне 24 часа след полагането и.
- Да не се използва повторно замърсен материал.