



Технически лист: Extrafinish

19.03.2012
T 023-01d

Knauf Extrafinish

Шпакловъчна смес за ръчно и машинно полагане

Описание

Екстрафиниш е шпакловъчна смес за машинна и ръчна употреба. На базата на органично свързващо вещество с минерални пълнители и специални добавки.

Артикулен номер: 254151

Срок на годност:

12 месеца върху палети в сухо помещение и в оригинална опаковка.

Област на приложение:

За вътрешна употреба, подходяща за шпакловане върху всякакви чисти и носимоспособни основи.

Опаковка:

Торба: 25 kg

Палет: 1200 kg

Изпълнение

Подготовка на основата

Основата трябва да е чиста, здрава, без следи от мухъл и сол, суха и незамръзнала. Мръсни и неносещи частици да се отстранят. Да не се полага при температура на въздуха, основата и материала под +5 °C. При незатворени с дограма и врати обекти нанесеният материал да се защити от попадане на вода и бързо съхнене. Запрашени и много сухи основи да се грундират с Кнауф Тиефенгрунд.

Подготовка на материала и употреба

При ръчна употреба съдържанието на торбата (25kg) се изсипва в около 8,5 l чиста вода и се разбърква до получаване на хомогенна смес. След това се оставя да узрее 15 min. и се разбърква отново. Така разбърканата смес е готова за употреба. Консистенцията може да се коригира чрез добавяне на вода или материал. Отворено време за обработка - около 24 часа. При машинно полагане консистенцията да се

напасне с машината.

След приключване на работа, машината, маркучът и инструментите да се изчистят с вода. Материалът се нанася с маламашка или широка маламашка.

Технически данни

Разход на материала:
ок. 1,5 – 2 kg на m², 1,4 kg на m² за 1 mm
дебелина на слоя

Насипна плътност: 1kg/dm³
Якост на натиск: 0,5 N/mm²

Забележка

При употреба температурата на въздуха, материалът и основата да е между +5 °C и +25 °C.

Тел.: 0700 300 03

www.knauf.bg

www.knauf-gipsfaser.com

info@knauf.bg

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03, факс: 02 / 850 21 94

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статическите и строително-физическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф.