



СЪЗДАВА НАЙ-ДОБРИТЕ ВРЪЗКИ

ARDEX

Marmor- und Granitkleber

**Бяло лепило за естествен камък
с бърза хидратация**

Съдържа цимент

Здраво сцепящо

Водоустойчиво

Студоустойчиво

За залепване на плочки и плочи от естествен
камък

Лесно за обработка

За външно и вътрешно приложение

Производител сертифициран
съгласно EN ISO 9001 и EN ISO 14001

АРДЕКС ЕООД
1582 София, жк Дружба 2
блок 310 Б, партер
Тел.: 02/ 866 01 60
Факс: 02/ 866 01 06
e-mail: office@ardex.bg
www.ardex.bg

ARDEX Marmor- und Granitkleber

Бяло лепило за естествен камък с бърза хидратация

Област на приложение:

За външно и вътрешно приложение. Стена и под.

Лепи всички плочки и плочи от естествен камък, напр. мрамор, гранит, золнхофенски плочи, травертин, шифер.

Вид:

Здраво слепващо, средно еластично, бързодействащо. След 3 часа позволява вървене по него. Устойчиво на вода и студ. В никакъв случай не допуска промяна на цвета или прозиране на лепилото.

Обработване:

В чист съд за забъркване се налива бистра вода и се прибавя толкова прах, че да се получи хомогенен и устойчив, еластичен разтвор без бучки. За подобряване на еластичността, разтвора трябва да се разбърка още веднъж непосредствено преди нанасянето върху основата. Лепилото за мрамор и гранит се нанася върху основата с гребеновидна шпакла, така че да се осигури залепване на плочките или плоскостите по цялата им площ. Основата, видът, размерите и обратната страна на плочките определят избора на вида гребеновидна шпакла. Грубите и неравни основи могат да бъдат прешпакловани с лепилото за мрамор и гранит с до 5 мм. След втвърдяване на загладения слой може да се извърши полагане. Площите за лепене трябва да бъдат толкова големи, че плочките и плочите да бъдат положени лесно в пастообразния, влажен слой от разтвора в рамките на времето за полагане. Плочките могат да се коригират до 15 минути след поставянето им. При съмнения да се направят пробни площи. По-високите температури съкращават времето за обработване, а по-ниските го удължават.

Указание:

Съдържа цимент. Дразни очите и кожата. Не бива да попада в ръцете на деца. Да се избягва контакт с очите и кожата. При попадане в очите, веднага изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар. Носете подходящи защитни ръкавици. След като стегне е физиологично и екологично безопасно.

Технически данни

по стандарта за качество на ARDEK

Съотношение на смесване: около 4,6 - 5 л вода : 25 кг прах

Време за обработка (годност за работа): около 1 час

Време за работа: 30 мин.

Температура за обработка: 5 - 25°C

Температурна устойчивост на залепването: от -25 до 70°C

Годност за ходене/товароносимост: след 3 часа/ 24 часа

Време за изчакване до фугиране с ARDEK продукти: 3 часа/

Опаковка: торби с 25 kg нето

Съхранение: в сухи помещения около 12 месеца в оригинално затворени опаковки