



СЪЗДАВА НАЙ-ДОБРИТЕ ВРЪЗКИ

ARDEX 8 + 9

Алтернативна хидроизолация

Защита от влага и уплътнение под плочки и плоскости

Удобна за нанасяне с четка и валяк

Удобна за шпакловане

Без вредни органични разтворители

Еластична

Покриваща пукнатини

Отговаря на изискванията на инструкцията на Професионалния съюз на Германския фаянсаджийски бранш "Указания за изпълнението на уплътнения при облицовки и настилки от плочки и плоскости" (Покрива изискванията за влагоустойчивост от I , II и



АРДЕКС ЕООД
1582 София, жк Дружба 2
блок 310 Б, партер
Тел.: 02/ 866 01 60
Факс: 02/ 866 01 06
e-mail: office@ardex.bg
www.ardex.bg

ARDEX 8 + 9

Алтернативна хидроизолация

Област на приложение:

За вътрешно приложение

Защита от влага на подове и стени, оформяне на ъглови фуги (вътрешни ъгли), обхващане на отвори за тръби, съединения на вани и подови сифони, изравняване и шпакловане на неравности.

Под плочки и плоскости срещу натоварвания, каквито възникват в помещения с душеве, бани, участъците с душ над вани и помещения с подови сифони.

За външно приложение

Защита на основата от влага върху тераси и балкони. За използване върху циментови замазки и бетонови основи.

Допиращи земята тераси трябва да лежат върху капилярно чупещ слой.

Трябва да има достатъчно наклон, за да се избягва трайно надигаща се вода.

Алтернативната хидроизолация ARDEX 8 + 9 предотвратява проникването на влага и оттук на изцветявания, но не замества строителната хидроизолация по DIN 18 195.

За последващи полагания на плочки върху ARDEX 8 + 9 да се използват еластичният разливен разтвор ARDEX FB 9 или други лепилни разтвори от продуктова гама на ARDEX.

Вид:

ARDEX 8 + 9 се състои от ARDEX 8 акрилатната дисперсия без разредители с обемно тегло от около 1,0 кг и ARDEX 9 реактивния прах на циментова основа с насипно тегло от около 1,2 кг/литър.

За обработването двете компоненти се смесват.

Във втвърдено състояние алтернативната хидроизолация ARDEX 8 + 9 е водоустойчива и много еластична, не въздейства оцветяващо върху циментови фугиращи маси.

Подготовка на основата:

Повърхността на основата трябва да бъде суха, здрава, носеща и без разединяващи вещества.

Основите от талашитни плоскости трябва да са подходящи за поемането на облицовка с плочки.

Талашитните плоскости трябва да отговарят на качество V 100 G, да имат достатъчна дебелина, да са снабдени с канал и да са укрепени устойчиво на усукване.

За поставянето и полагането на плочки след уплътнителната работа с ARDEX 8 + 9 се препоръчват ARDEX X 5000 еластичният тънкослоен разтвор, ARDEX S 16 бързодействащото строително лепило, смесено с ARDEX E 90, както и ARDEX S 48 високоеластичният тънкослоен разтвор.

Гипсовите мазилки трябва да са твърди, сухи, еднопластови с поне 10 mm дебелина, да не са филцовани и загладени. Проникването на влага от основата, например през външна стена, трябва да бъде изключено. В такъв смисъл преди уплътнителната работа трябва да бъдат проверени строителните дадености.

Смесване:

Алтернативната хидроизолация ARDEX 8 + 9 може да бъде приготвена за нанасяне с шпакла и за нанасяне с четка.

По принцип алтернативната хидроизолация трябва да се забърка най-напред с гъстота за нанасяне с шпакла или шприц, също и за оформяне на ъгловите фуги, съединения на стени и т. н.

Съотношението на смесване е:

3,5 kg ARDEX 8 акрилатна дисперсия

5,0 kg ARDEX 9 реактивен прах

или 17,5 kg ARDEX 8 акрилатна дисперсия

25,0 kg ARDEX 9 реактивен прах

За забъркването на гъстота за нанасяне с четка или валик се добавя останалата ARDEX 8 акрилатна дисперсия.

Съотношението на смесване е:

3,5 + 1,5 = 5,0 kg ARDEX 8 акрилатна дисперсия.

5,0 kg ARDEX 9 реактивен прах или

17,5 + 7,5 = 25,0 kg ARDEX 8 акрилатна дисперсия.

25,0 kg ARDEX 9 реактивен прах

За уплътнителни работи съгласно ONORM B2207

съотношението на смесване е:

3,5 + 1,5 = 5,0 kg ARDEX 8 акрилатна дисперсия.

4,5 kg ARDEX 9 реактивен прах или

17,5 + 7,5 = 25,0 kg ARDEX 8 акрилатна дисперсия

22,5 kg ARDEX 9 реактивен прах

Обработване:

Трябва да се забърка само толкова уплътнителна маса, колкото може да бъде обработена в рамките на 45 минути. Намиращата се в процес на втвърдяване алтернативна хидроизолация не трябва да се разрежда допълнително с акрилатна дисперсия ARDEX 8.

При гъстотата за нанасяне с шпакла трябва да се нанася мин. дебелина на слоя 3 mm.

Оформянето на ъглови фуги (вътрешни ъгли), обхващането на отвори за тръби, съединения на вани и подови сифони, както и шпакловането на неравности се извършва с ARDEX 8 + 9 с гъстота за нанасяне с шпакла.

Застрашените от пукнатини съединения се подсилват с влагане на еластична лента.

Щом тези предварителни работи се извършат и алтернативната хидроизолация е втвърдила, повърхностите се обмазват равномерно и цялостно с четка или валик.

За създаването на водоустойчив защитен слой са необходими най-малко две нанасяния с обща дебелина най-малко 0,8 mm.

Второто нанасяне може да се извърши около един час след първото. Работни фуги и фуги между стена и под се подсигляват с подходящи уплътнителни ленти.

Такива ленти се полагат в първото нанасяне на ARDEX 8 + 9 и се включват в уплътнителния слой чрез покриване с второто нанасяне.

Когато се наложат шпакловачни работи за изравняване на неравности, например при сурова зидария с гладка замазка на фугите, е необходима минимална дебелина на слоя от 3 mm.

ARDEX 8 + 9

Алтернативна хидроизолация

Полагане на плочки и плоскости:

Полагането на плочки върху алтернативната хидроизолация ARDEX 8 + 9 може да се извърши около два часа след уплътнителните работи. За поставяне или полагане на керамични облицовки се препоръчва X 7 G - формулата на успеха. За създаването на много еластичен, водоотблъскващ лепилен слой и за поставянето или полагането на плочки с плътна и гладка обратна страна, разтворите на X 7 G, ARDEX S 16 или ARDEX S 21 трябва да се подобрят с ARDEX E 90. ARDEX 8 + 9 да се обработва при температури от 5 - 30°C. По-високи температури съкращават, по-ниски температури увеличават времето на втвърдяване. Подовите плочки могат да се фугират след около 12 часа; плочки за стени - след около 4 часа.

Указания:

Реактивният прах ARDEX 9 съдържа цимент. Забърканата алтернативна хидроизолация реагира алкално. Затова да се пазят кожата и очите. При контакт да се изплаква обилно с вода. При контакт с очите да се търси допълнително консултация с лекар. В свързано състояние без вредни физиологични и екологични въздействия.

GISCODE ZP 1 = продукт, съдържащ цимент, беден на хромат.

Технически данни

по стандарта за качество на АРДЕКС

Съотношение на смесване:

гъстота за нанасяне с четка или валик
25 kg ARDEX 8 акрилатна дисперсия
: 25 kg ARDEX 9 реактивен прах
гъстота за нанасяне с шпакла или шприц
14 kg ARDEX 8 акрилатна дисперсия
: 20 kg ARDEX 9 реактивен прах

Прясно тегло на разтвора:

гъстота за нанасяне с четка или валик
около 1,3 kg/l
гъстота за нанасяне с шпакла или шприц - около 1,4 kg/l

Разходна норма:

гъстота за нанасяне с четка или валик (две нанасяния):
около 0,75 kg прах + около 0,75 kg дисперсия = около 1,50 kg забъркан материал на m²

гъстота за нанасяне с шпакла или шприц (3 mm нанесен слой):
около 2,50 kg прах + около 1,70 kg дисперсия = около 4,20 kg забъркан материал на m²

Време за

обработване: 45 минути

Годност за

ходене (20°C): след около 2 часа

Опаковка:

ARDEX 8 акрилатна дисперсия:
туби с 5 и 25 kg нето
ARDEX 9 реактивен прах:
торби с 25 kg нето; торбички с 5 kg нето, опаковани по 4 броя

Съхранение:

в сухи помещения

ARDEX 8 акрилатна дисперсия да се складира защитена от минусови температури. Започнатата опаковка да се затваря добре.

Ние гарантираме безупречното качество на нашите продукти. Нашите препоръки за обработка на материалите почиват на експерименти и практически опит; те би следвало да се възприемат като общи указания, но не и като уверение в точната проява на свойствата им, тъй като не бихме могли да вземем под внимание конкретните условия на строителната площадка и изпълнението на строителните работи, над които нямаме власт.