



СЪЗДАВА НАЙ-ДОБРИТЕ ВРЪЗКИ

ARDEX FL

Еластична бърза фугираща маса

Основа цимент

Еластична

Отблъскваща водата

Бързо втвърдяваща

Бързо годна за натоварване

За ширини на фугите от 4 до 15 mm

Пригодна за подово отопление

Производител сертифициран
съгласно EN ISO 9001 и EN ISO 14001

АРДЕКС ЕООД
1582 София, жк Дружба 2
блок 310 Б, партер
Тел.: 02/ 866 01 60
Факс: 02/ 866 01 06
e-mail: office@ardex.bg
www.ardex.bg

Област на приложение:

За фугиране на плочки от керамика, стъкло и естествени камъни - с изключение на мрамор, клинкери, фасадни керамични плочки и фасадни елементи при подови и стенни повърхнини, както и на стъклени блокчета. Особено подходяща за балкони, тераси и фасади.

За външна и вътрешна употреба.

Вид:

Прах на основата на цимент и специални пълнители.

Обработване:

В чист съд за забъркване се налива бистра вода и се прибавя с бъркане ARDEX FL - фугиращата маса до получаване на гладък пастообразен разтвор без гранули.

Съотношение на смесване:

25 kg ARDEX FL: около 4^{3/4} литра вода

5 kg ARDEX FL: около 1 литър вода

В температурния интервал от 18 до 20°C разтворът може да се обработва около 1/2 часа. По-високи температури съкращават времето на обработване, по-ниски го удължават.

Разтворът лесно може да се нанесе с гумена шпакла във фугите. И по-дълбоки фуги могат да се напълнят с една работна операция, без да слегнат. Краткото време на свързване позволява ранно измиване, без фугите да бъдат отмити.

Върху подови повърхнини разтворът да се нанася с гумен разпределител.

ARDEX FL да се обработва при температури над 5°C.

Трябва да се има предвид:

В порьозни повърхности или върху матови глазури на плочки и плоскости могат да заседнат остатъци от фугиращата маса. Затова да се направи пробно фугиране на такива настилки.

Когато се почиства с киселина, фугите предварително трябва да се намокрят с вода.

След втвърдяване на фугиращия разтвор настъпва отблъскващо водата действие на разтвора. Затова процедурата на измиване би трябвало да се извърши във възможно най-ранния момент и изцяло.

Влага в основата и различна абсорбираща способност на страните на плочките могат да предизвикат цветови разлики във фугите.

Общовалидно е:

Вместо циментови фугиращи материали в лечебни бани и плувни басейни и други строежи с високо натоварване би трябвало да се използва лепилото и фугиращ разтвор на основата на епоксидна смола ARDEX WA.

За фугиране на мрамор при вътрешно полагане да се използва мраморната фуга ARDEX MG.

Указания:

Съдържа цимент. Дразни очите и кожата. Не трябва да попада в ръцете на деца. Да се избягва допир с очите и кожата. При допир с очите веднага да се изплаква обилно с вода и да се консултира с лекар. Да се носят подходящи предпазни ръкавици.

Във втвърдено състояние без вредни физиологични и екологични въздействия.

GISCODE ZP 1 = продукт, съдържащ цимент, беден на хромати

Технически данни

според стандарта за качество на АРДЕКС

Съотношение

на смесване: около 4^{3/4}литра вода : 25 kg прах
съответно
около 1 04 вода : 4 04 прах

Насипно тегло: около 1,3 kg/l

Пряко тегло на разтвора: около 2,1 kg/l

Разходна норма:

при ширина на фугата 6 mm,
дълбочина на фугата 5 mm
за плочки
от 30 x 30 cm около 0,3kg/m²
от 15 x 15 cm около 0,6kg/m²
от 10 x 10 cm около 0,9kg/m²
от 5 x 5 cm около 1,8kg/m²

Време за обработване: около 30 минути

Годност за ходене (20°C): след около 1,5 часа

Повърхностна твърдост

по Бринел: след 1 ден около 35 N/mm²
след 3 дни около 40 N/mm²
след 7 дни около 50 N/mm²
след 28 дни около 60 N/mm²

Пригодност за подово отопление: да

Опаковка: торби с 25 kg нето,

Съхранение: в сухи помещения около 12 месеца в оригинално затворена опаковка