



СЪЗДАВА НАЙ-ДОБРИТЕ ВРЪЗКИ

ARDEX P 82

Грунд на основата на изкуствена смола

Сцепителен мост върху гладка и плътна основа с
възпиращо водата действие

Без вредни органични разтворители

Замества неопренов грунд

Безопасен при складиране, транспортиране и
обработване

Производител сертифициран
съгласно EN ISO 9001 и EN ISO 14001

АРДЕКС ЕООД
1582 София, жк Дружба 2
блок 310 Б, партер
Тел.: 02/ 866 01 60
Факс: 02/ 866 01 06
e-mail: office@ardex.bg
www.ardex.bg

ARDEX P 82

Грунд на основата на изкуствена смола

Област на приложение:

Грундиране и сцепителен мост върху гладка и плътна основа като:

- грубо обработени бетонни подове или особено уплътнени циментови замазки преди саморазливни замазки,
- лошо опесъчени замазки от лят асфалт,
- стари подове от лят асфалт,
- подобрени анхидритни замазки,
- магнезитни замазки,
- талашитни плоскости,
- дърво,
- мозайка,
- пясъчник,
- плочки,
- клинкери,
- стоманена ламарина,
- пластмасови напластявания,
- покрития с лак, масло и изкуствени покрития,
- преди саморазливни замазки и тънкослойни лепилни разтвори.

За вътрешна употреба.

Вид:

Реактивна, двукомпонентна дисперсия на основата на изкуствена смола, без разредители, състояща се от:

ARDEX P 82, компонент А, светлочервена, и ARDEX P 82, компонент В, бяла, които смесени 1 : 1 дават светлочервения ARDEX P 82 грунд на основа на синтетична смола.

Плътност: около 1,0 кг/литър;

pH-стойност: приблизително 11.

Чрез реакция и съхнене възниква сцепителен активен филм, който действа като сцепителен мост върху всички гладки и плътни основи.

Основа:

Съгласуваните по количество в опаковките една спрямо друга компоненти А + В се смесват основно в съотношение 1 : 1 като тегло или обем, докато възникне светлочервеният, готов за употреба грунд, който трябва да се обработва в рамките на 1 час в температурния интервал 18 -20°C.

Грундът ARDEX P 82 се нанася тънко с четка, валяк, пеногума или гладка шпакла върху сухата и чиста от разредители основа. За подобряване на мазането може да се добави до 5% вода. Едва когато грундът е изсъхнал до прозрачен филм, могат да се нанасят шпакловачните маси или тънкослойните разтвори. Времето на съхнене е около 1 час в зависимост от проветряването, температурата и вида на основата. Ниските температури и/или високата влажност на въздуха могат да забавят изсъхването на грунда. Грундът ARDEX P 82 дава добър сцепителен мост върху всички гладки и плътни повърхности, които обаче трябва да бъдат здрави, сухи и без масло, прах и други разединяващи вещества. Нанасянето на последващата шпакловачна маса би трябвало да се извърши в рамките на 2 дни.

Съдът за забъркване и инструментите могат да се почистят с вода непосредствено след употреба. ARDEX P 82 да се отстранява с вода в пряко състояние и да не се оставя да изсъхне върху кожата. Да се избягва по-дълъг контакт с кожата.

Указание:

Дразни очите и кожата. Възможно е увеличаване на чувствителността. Вреден за здравето при поглъщане. Може да предизвика разяждания при по-дълго въздействие.

Да се избягва допир с очите и кожата. При допир с очите веднага да се изплаква основно с вода и да се консултира с лекар. При забъркването да се носят защитни очила и предпазни ръкавици. При обработването са необходими предпазни ръкавици. Да се поддържа чисто работното облекло, замърсеното облекло да се сменя.

Технически данни

според стандарта за качество на АРДЕКС

Разходна

норма: 100- 200g/m²

GISCODE:

D 1

Опаковка:

Баки с 3 kg нето компонента А- 3 kg нето компонента В- 3 kg нето = единица от 6 kg нето в кутии

1 kg нето компонента А
1 kg нето компонента В
= единица от 2 kg нето в кутии

Съхранение:

без минусови температури, но на хладно, съхранявани около 12 месеца в оригинално затворени опаковки.

Ние гарантираме безупречното качество на нашите продукти. Нашите препоръки за обработка на материалите почиват на експерименти и практически опит; те би следвало да се възприемат като общи указания, но не и като уверение в точната проява на свойствата им, тъй като не бихме могли да вземем под внимание конкретните условия на строителната площадка и изпълнението на строителните работи, над които нямаме власт.