

ROFIX XPS

Изолационна плоча от екструдирани полистирен

Правни и технически указания: При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации (като SMGV, ÖAP, QG-WDS).

Области на приложение: Екструдирани полистирен - твърд пенопласт, с вафлена повърхност за периметърна и фасадна изолация.
Размер на плочата: 120 x 60 cm.

Свойства:

- Топлоизолиращ
- Влагоустойчив

Начин на обработка:








Условия по време на обработка: По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5°.

Съвети за безопасност: Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Съхранение: На сухо, да се пази от влага и интензивно UV-влияние (слънце, светлина).
Срок на годност: min. 12 месеца.

Технически данни:

Артикулен номер	11330	11332	11334	11336	13884
Артикулен номер в SAP	2000148774	2000148775	2000148776	2000148777	2000149241
Вид опаковка (ОП)					
Единици на пале	20 Брой/опак.	12 Брой/опак.	9 Брой/опак.	8 Брой/опак.	2 Брой/опак.
Разфасовка	15 m ² /опак.	9 m ² /опак.	6,75 m ² /опак.	6 m ² /опак.	1,5 m ² /опак.
Дебелина	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	200 mm
Ширина	125 cm				
Височина	60 cm				
Коефициент на топлопроводност λ 10, dry	0,035 W/mK				
Реакция на огън (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)				
Средна плътност	ок. 30 kg/m ³				

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.
Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.
Продуктите на ROFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.
Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.
Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта www.roefix.com или да поискате от търговския представител.
Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.