

ТЕРАКОЛ СУПЕР ФЛЕКС

клас C2TE S2

ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА УПОТРЕБА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

На циментова основа. Подходящо за залепване на всички видове и формати керамични, гранитогресни, стъклокерамични, каменинови плочки и естествен камък, на открито и закрито. Използва се за облицоване на бетони (по-стари от 3 месеца), циментови, вароциментови мазилки, гипсокартон, гипсфазер. Особено се препоръчва за деформируеми и критични основи, като тераси, балкони, отопляеми подове, върху керамични облицовки по метода плочка върху плочка. Залепените с него настилки са устойчиви на натоварвания от стелажи и тежки предмети.

КАЧЕСТВА:

- Супер еластично лепило
- **Съдържа фибри**
- Водо- и мразоустойчиво
- Устойчиво на атмосферни въздействия
- Устойчиво на интензивно движение на хора
- Лепило за плочки по тънкослойния метод
- Произвежда се съгласно **БДС EN 12004**

КЛАСИФИКАЦИЯ: Клас C2TE S1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА*:

Начална якост на сцепление при опън след 28 дни: (БДС EN 1348)	3 N/mm ²
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода: (БДС EN 1348)	2,8 N/mm ²
Якост на сцепление при опън след термично третиране: (БДС EN 1348)	3,82 N/mm ²
Якост на сцепление при опън след 25 цикли замръзване/размръзване: (БДС EN 1348)	2,2 N/mm ²
Отворено време – якост на сцепление при опън: (БДС EN 1346)	1,8 N/mm ² след 40 min
Плъзгане: (БДС EN 1308)	0,3 mm
Реакция на огън: (БДС EN 13501-1)	клас A1

*посочените техн. данни са определени при температура на въздуха 23±5°C и относителна влажност на въздуха 50±5%.

РАЗХОД:

стени - 3,5 kg/m² при размер на зъбите на шпаклата 5 mm.
под - 4,5 kg/m² при размер на зъбите на шпаклата 7 mm.
под - 5 kg/m² при размер на зъбите на шпаклата 10 mm

ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

ОПАКОВКА:

Многослойни хартиени торби с нетно тегло 25kg

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения, върху дървени скари.

H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H315 - Може да причини дразнене на кожата.

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H317 - Може да предизвика алергична кожна реакция.

P261 - Да се избягва вдишване на прах

P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриви места.

P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила.

P304+P340 - При вдишване изведете пострадалия на чист въздух.

P302+P352 - При контакт с кожата –измийте обилно със сапун и вода.

P362 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата потърсете медицински съвет.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Основата трябва да е плътна, чиста, да има достатъчна носеща способност и да бъде освободена от всякакви замърсявания и вещества пречещи на адхезията, като: мазнини, смазочни масла, бои, лакове и т.н. Неравностите трябва да се изравнят едно денонощие по-рано чрез шпакловане с **“Теракол® Супер Флекс”**. При работа вътре в помещения върху мазилки, бетонни подове (на повече от 3 месеца) след предварително почистване на повърхността, могат да се лепят плочки без предварителна обработка.

При сухи основи с висока пиеща способност, като лек бетон, гипсови плочи и мазилки и др., те трябва да се грундират с **“Борогрунд®”** дълбокопроникващ разреден с вода в съотношение 1:4 (грунд:вода). Грундът трябва да съхне 4-6 часа.

При външни работи върху циментови и вароциментови мазилки, циментови подови замазки (на 28 дни) и бетон (на 3 месеца) могат да се лепят плочки без предварителна обработка.

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:

- Циментови и вароциментови мазилки
- Бетонни повърхности
- Гипсокартон, гипсофазер

За други основи, моля да се консултирате с нас!

НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:

- Пластмасови повърхности

СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:

- Назъбена метална шпакла

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

С вода и остъргване.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:

- Нанася се при температури не по-ниски от 5°C и по-високи от 30°C.
- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.

НАЧИН НА РАБОТА:

Към 25 kg суха смес се добавят 8-8,5 литра чиста вода и се разбърква на ниски обороти с електрическа бъркалка до получаването на еднородна маса без бучки. След 10-15 минути време на зреене разтворът се разбърква още веднъж и е готов за полагане. Този разтвор е годен за ползване в течение на 4-6 часа. Нанасянето става на тънък слой с помощта на назъбена метална шпакла с квадратни зъби и размер според големината на плочите. Не е необходимо да се навлажняват или накисват плочките предварително с вода. Лепилото е подходящо за полагане на стенни плочи до 60 x 60 cm и на подови до

100 x 100 cm, с тежина не повече от 40 kg/m². Когато се лепят плочки в описаните големи размери е необходимо да се нанесе тънък слой лепило върху цялата (100%) долна страна на плочките. Този разтвор е годен за ползване в течение на 4-6 часа. Може да се фугира след 24 часа.

ПРЕПОРЪКИ:

Не се препоръчва към лепилото да се добавя цимент, пясък и др., тъй като това ще доведе до влошаване на качеството.

Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал/професионални потребители. Препоръчва се консултиране с листа технически данни и информационният лист за безопасност на продукта. Производителят не поема отговорност за компенсиране на клиента с друга стойност освен с тази на материалите. Клиентът е длъжен да тества или потърси информация преди полагането на продукта.

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

Продуктът съдържа цимент и реагира алкално с водата. Очите и кожата трябва да се предпазят от контакт с продукта. За повече информация - справка с Информационния лист за безопасност.