

ТЕРАКОЛ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИИ 2**Лепило за топлоизолационни плоскости EPS, XPS, минерална и каменна вата**

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:	
За залепване на топлоизолационни плоскости от екструдирани и експандирани полистирол, минерална вата. Елемент от топлоизолационната система „БОРОТЕРМ“.	
КАЧЕСТВА:	
- Съдържа фибри - Висока якост на сцепление с EPS плочите и основата - Хидро- и мразоустойчиво - Произвежда се съгласно БДС EN 13499	
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА*:	
Якост на сцепление на основното покритие към EPS плоча:	115 кПа
(БДС EN 13494)	
Якост на сцепление на лепило-шпакловачната смес към EPS плочата:	140 кПа
(БДС EN 13494)	
Водопропускливост:	0,05 kg/m ² . h ^{1/2}
(БДС EN 1062-3)	
Паропропускливост:	105 g/m ² .d
(БДС EN ISO 7783-2)	
Съпротивление на удар:	Без повреди
(БДС EN 13497)	топче 500g, h-408mm
*посочените техн. данни са определени при температура на въздуха 23±5°C и относителна влажност на въздуха 50±5%.	
РАЗХОД:	
- залепване - 3-4 kg/m ²	
*Разходът зависи от неравностите на основата и дебелината на армиращата мрежа.	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	
12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
ОПАКОВКА:	
Многослойни хартиени торби с нетно тегло 25kg.	
СЪХРАНЕНИЕ:	
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения, върху дървени скари.	
H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.	
H315 - Може да причини дразнене на кожата.	
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.	
H317 - Може да предизвика алергична кожна реакция.	
P261 - Да се избягва вдишване на прах.	
P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриви места.	
P304+P340 - При вдишване изведете пострадалия на чист въздух.	
P302+P352 - При контакт с кожата – измийте обилно със сапун и вода.	
P362 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.	
P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила.	
P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата потърсете	

медицински съвет.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
Основата трябва да бъде здрава, чиста и суха.
ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:
- Бетонови повърхности - Циментови и вароциментови мазилки - Газобетон
За други основи, моля да се консултирате с нас!
НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:
- Пластмасови повърхности
СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:
Назъбена шпакла с размер на зъбите 8-10 mm
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:
Инструменти и зацапани места да се измиват с вода преди да са засъхнали.
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:
- Основата трябва да е здрава, чиста и суха. - С лепилото се работи само в сухо време и при температура на околната среда и на основата не по-ниски от 5⁰С и не по-високи от 30⁰С през цялото денонощие. - Не се препоръчва към лепилото да се добавят цимент, пясък и др., тъй като това ще доведе до влошаване на качествата му. - Не се допуска смесването с други аналогични продукти.
НАЧИН НА РАБОТА:
Лепилото се смесва с вода, като към около 6 – 6,5 l вода се прибавя 25kg суха смес. Умокрената с вода смес се разбърква с електрическа бъркалка в продължение на 5-6 min до получаване на гладка, пастообразна смес без бучки. Остава се да престои 15min за зреене, разбърква се отново кратко и е готова за работа. Забърканото количество може да се употребява при температура 20⁰С в продължение на около 4-5 часа. Залепване: При равна основа „ТЕРАКОЛ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИИ 2“ се нанася на гърба на топлоизолационната плоскост с назъбена шпакла (размер на зъбите 8-10 mm) и се притиска към стената. При неравна основа се правят обли купчинки в различните точки на плоскостта и по цялата периферия. В лепилото са вложени моноvlakна, които не позволяват напукване на лепилото. Отвореното време е около 40 min.
ПРЕПОРЪКИ:
Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал/професионални потребители. Препоръчва се консултиране с листа технически данни и информационният лист за безопасност на продукта. Производителят не поема отговорност за компенсиране на клиента с друга стойност освен с тази на материалите. Клиентът е длъжен да тества или потърси информация преди полагането на продукта.
ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА
Продуктът съдържа цимент и реагира алкално с водата. Очите и кожата трябва да се предпазят от контакт с продукта. За повече информация - справка с Информационния лист за безопасност.