

УНИВЕРСАЛНА ШПАКЛОВКА MD**Тънкослойна фина шпакловка****ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:	
Готова пастообразна полимерна шпакловъчна смес за вътрешно приложение. Лесно се нанася, лесно се шлайфа, постига се високо качество на завършената повърхност след шпакловане. Не се допуска смесването с други аналогични продукти, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 35°C .	
КАЧЕСТВА:	
- Лесно се нанася, при необходимост леко се шлайфа - Има достатъчно отворено време за шпакловане на големи площи - Пастелният цвят в мокро състояние позволява лесното разграничаване на шпаклованите повърхности при светли основи - Съответства на българското и европейско законодателство	
КЛАСИФИКАЦИЯ:	
фина шпакловка	
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:	
Външен вид след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, гъста маса
Съдържание на нелетливи вещества, при (125±2)°C/2h (БДС EN ISO 3251)	min 68%
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1,70 - 1,75 kg/l
pH стойност: (pH-метър)	min 8,0
Външен вид на филма: (визуално)	равен, гладък, матов
Съхнене: при (23±0,5)°C, 65% H.R	въздушно сухо при допир 20-30 min
РАЗХОД:	
120 - 160 g/m ² в зависимост от основата.	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	
18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
ОПАКОВКА:	
Пластмасови опаковки с нетно тегло 1,5kg, 6kg, 25kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително съгласуване с клиента.	
КОЛОРИСТИКА:	
Произвежда се в бял цвят.	
СЪХРАНЕНИЕ:	
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 °C до 40 °C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.	
Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт!	
P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.	

P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.			
P301+P310 – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар.			
P273 – Да се избягва изпускане в околната среда.			
РАЗРЕДИТЕЛ:			
Вода при необходимост			
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:			
Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Ронливи повърхности се почистват механично. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват. Покрити с плесени повърхности се обработват с Боро саниращ концентрат . Попиващи повърхности се грундират с Борогрунд дълбокопроникващ концентрат или за директна употреба. Нови варови шпакловки и варопясъчни мазилки се боядисват най-малко след тримесечно съхнене.			
ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:			
- Циментови, вароциментови, варопясъчни мазилки - Бетонови повърхности - Гипсови мазилки и шпакловки - Гипсокартон и гипсофазер - Газобетон - Стари латексни покрития			
За други основи, моля да се консултирате с нас!			
НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:			
- Повърхности от стъкло - Метални повърхности - Пластмасови повърхности			
СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:			
Мека метална маламашка.			
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:			
С вода преди да са засъхнали.			
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:			
- Нанася се при температури не по-ниски от 5°C и не по-високи от 35°C. - Не се допуска смесването с други аналогични продукти.			
НАЧИН НА РАБОТА:			
Нанася се с мека метална маламашка. При необходимост може да се шлайфа след 24 часа .			
СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ			
ОСНОВА	ГРУНДИРАНЕ	МЕЖДИНЕН СЛОЙ	ФИНИШЕН СЛОЙ
Небоядисани повърхности -ронливи	- БОРО грунд дълбокопроникващ или за директна употреба	- Борогрунд 20	Всички вододисперсионни бои за вътрешно боядисване разредени с max 5 об.% вода
-неронливи нови повърхности	- Универсална шпакловка МД	- Борогрунд 20	
Повърхности от гипскартон, гипсофазер и гипсови шпакловки	- Универсална шпакловка МД - Борогрунд 20	Всички вододисперсионни бои за вътрешно боядисване разредени с (5-10) об.% вода	Всички вододисперсионни бои за вътрешно боядисване разредени с max 5 об.% вода

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.
