

ЛЕПИЛО ЗА ГИПСОКАРТОН

За лепене на гипсокартон и гипсофазерни плоскости върху зидария, мазилки и бетон.

ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:**

За залепване на строителни плоскости от гипсокартон върху зидария и бетон. Неподходящо за шпакловане. За сухи помещения.

КАЧЕСТВА:

- Изключителна пластичност
- Образува здрава повърхност
- Лесно за нанасяне с ниски загуби при нанасянето
- Произвежда се съгласно **БДС EN 14496**

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА*:

Якост на сцепление с гипсокартон: (БДС EN 14496)	0,29 N/mm ²
Якост на натиск: (БДС EN 13279-2)	1,43 N/mm ²
Якост на опън при огъване: (БДС EN 13279-2)	0,9 N/mm ²
Остатък върху сито с размер: 0,2mm (БДС EN 13279-2)	18,6 %
Времесвързване начало (БДС EN 13279-2)	195 min
Разстилаемост: (БДС EN 13279-2)	200 mm
Съдържание на серен триоксид: (БДС EN 13279-2)	30,64 %
pH – стойност (БДС EN 13501-1)	7,7
Реакция на огън: (БДС EN 13501-1)	клас A1

*посочените техн. данни са определени при температура на въздуха 23±0,5°C и относителна влажност на въздуха 50±5%.

РАЗХОД: 20 kg за 3,5 до 4 m²

ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

ОПАКОВКА:

Многослойни хартиени торби с нетно тегло 20kg.

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения, върху дървени скари.

P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.

P261 - Да се избягва вдишване на прах.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Основата, върху която ще се залепва гипсокартонът, трябва да е стабилна, чиста и суха. Остатъците от мазилка, замърсявания, бояджийски покрития и слоеве със слаба

механична якост трябва да се отстранят предварително. Гладките, нехигроскопични бетонни повърхности се грундират с Боро „Бетонконтакт®“, а силно хигроскопични основи се грундират с дълбокопроникващ „Борогрунд®“.

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:

- Бетонови повърхности
- Зидария
- Мазилки

За други основи, моля да се консултирате с нас!

НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:

- Пластмасови повърхности

СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:

Шпакла.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

Инструменти и зацапани места да се измиват с вода преди да са засъхнали.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:

- Нанася се при температура на околната среда и на основата не по-ниски от 5⁰C и не по-високи от 30⁰C през цялото денонощие.
- Не се препоръчва да се прибавят гипс, цимент, пясък и др., тъй като това ще доведе до влошаване на качеството.
- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.
- Лепилото не бива да се разрежда с вода след започване на втвърдяването му.
- Обработените повърхности трябва да се предпазят от силно слънчево греене, вятър или замръзване, поне 24 часа след полагане.

НАЧИН НА РАБОТА:

Основата, върху която ще се залепва гипсокартонът, трябва да е стабилна, чиста и суха. Остатъците от мазилка, замърсявания, бояджийски покрития и слоеве със слаба механична якост трябва да се отстранят предварително. Гладките, нехигроскопични бетонни повърхности се грундират с Боро „Бетонконтакт“, а силно хигроскопични основи се грундират с дълбокопроникващ „Борогрунд®“.

В чист неръждаем съд се налива 8 – 8,5 l вода и към нея постепенно се добавя 20kg лепило (или около 0,400 – 0,450 ml вода на 1kg. суха смес). Остава се да престои 3-5 мин. за разтваряне на добавките. Разбърква се с механична бъркалка до получаване на пастообразна смес. Така получената смес е готова за работа.

Не забърквайте по-голямо количество от това, което можете да употребите в рамките на 30 минути. Лепилото се нанася върху основата или върху гипсокартона. Притискането, изравняването и нанасянето на плоскостите трябва да приключи до 10 минути след нанасянето на лепилото.

ПРЕПОРЪКИ:

Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал/ професионални потребители. Препоръчва се консултиране с листа технически данни и информационният лист за безопасност на продукта. Производителят не поема отговорност за компенсиране на клиента с друга стойност освен с тази на материалите. Клиентът е длъжен да тества или потърси информация преди полагането на продукта.

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

Очите и кожата трябва да се предпазят от контакт с продукта. За повече информация - справка с Информационния лист за безопасност.