

БОРОНИВЕЛ S20**ГРУНД ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ за самонивелиращи се и изравнителни подови
циментови замазки****ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА**

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:	
За грундиране на основите преди полагане на саморазливни и изравнителни подови замазки, за осигуряване на сигурно сцепление между основата и самонивелиращата се замазка. За това приложение основата трябва да се грундира задължително. За вътрешна употреба. Не се допуска смесването с други аналогични продукти, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 35°C .	
КАЧЕСТВА:	
- Екологично чист продукт - Повишена проникваща способност в дълбочина на основата - Много добро заздравяване на основата и предотвратяване напукването на самонивелиращите се подови замазки - Намалява порьозността и осигурява добро сцепление със следващото покритие - Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето - Създава бариера срещу проникване на вода - Отлична адхезия към основите - Бързо съхнене - Съответства на българското и европейско законодателство	
КЛАСИФИКАЦИЯ:	
Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/з) е 30 g/l	
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:	
Външен вид на грунда: (визуално)	Хомогенна маса
Съдържание на нелетливи вещества, при (125±2)°C/2h (БДС EN ISO 3251)	min 15%
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1,0 - 1,05 kg/l
Съхнене: при (23±0,5)°C, 65% H.R	въздушно сухо при допир (20-30min)
РАЗХОД:	
- неразреден – 40-60 ml/m ² - разреден – 200-250 ml/m ²	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
ОПАКОВКА:	
Пластмасови опаковки с нетно тегло 5,0 l. Възможно е използването и на други опаковки след предварително съгласуване с клиента.	
КОЛОРИСТИКА:	
Млечно лилав.	
СЪХРАНЕНИЕ:	

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 °C до 40 °C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт!

P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.

P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P301+P310 – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар.

P273 – Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗРЕДИТЕЛ:

Вода

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Подготовка на основата: Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Ронливи повърхности се почистват механично. Повредени и стари основи предварително се изравняват.

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:

- Циментови, вароциментови, варопясъчни мазилки
- Бетонови повърхности

За други основи, моля да се консултирате с нас!

НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:

- Повърхности от стъкло
- Метални повърхности
- Пластмасови повърхности

СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:

-Четка, валик, шприц пистолет

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

С вода преди да са засъхнали

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:

- Нанася се при температури не по-ниски от 5°C и не по-високи от 35°C.
- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.
- Разрежда се с вода.

НАЧИН НА РАБОТА:

Грундът трябва да се разбърка добре преди употреба. Нанася се равномерно с четка, валик, шприц пистолет и се оставя да изсъхне до прозрачен филм в продължение на около 4 часа преди да започне нанасянето на саморазливния под. Грундът се разрежда с вода (1:4–1:5) или не се разрежда в зависимост от състоянието на основата. Основата е необходимо обилно да се грундира, преди нанасянето на саморазливната подова замазка. При стари основи и нови изравняващи замазки да се употребява и запечатващ основата грунд „БороНивел S30“. Грундовете се нанасят в няколко слоя до постигане пълно запечатване на основата. **ГРУНДИРАНЕТО Е МНОГО ВАЖНО ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ДОБРЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ СЛЕДВАЩО НАПУКВАНЕ НА САМОРАЗЛИВНАТА ПОДОВА ЗАМАЗКА.** Грундовете съхнат за 2-4 часа при 20°C и относителна влажност на въздуха 65%. Инструментите и зацапаните места да се измиват с вода преди да са изсъхнали.

СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ

ОСНОВА	ГРУНДИРАНЕ	МЕЖДИНЕН СЛОЙ	ФИНИШЕН СЛОЙ
-ронливи повърхности и критични стари основи	БОРОНИВЕЛ S20	БОРОНИВЕЛ S30	БОРОНИВЕЛ САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА



-неронливи нови повърхности	БОРОНИВЕЛ S20	БОРОНИВЕЛ S20	БОРОНИВЕЛ САМО- РАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА
ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА			
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информа- ционния лист за безопасност.			