

БОРОНИВЕЛ S30

Специален грунд за самонивелиращи се и изравнителни подови замазки при проблемни стари основи

ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:	
За грундиране на проблемни стари основи преди нанасяне на изравняващи подови замазки. Не се допуска смесването с други грундове, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 35°C.	
КАЧЕСТВА:	
- Формира водоустойчиви покрития - Отлична адхезия към минерални основи - Създава бариера срещу проникване на вода - Бързо съхнене - Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето - Съответства на българското и европейско законодателство	
КЛАСИФИКАЦИЯ:	
Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/з) е 30 g/l	
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:	
Външен вид на грунда: (визуално)	Хомогенна маса
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1,0 - 1,05 kg/l
Съхнене: при (23±0,5)°C, 65% H.R	въздушно сухо при допир (20-30min)
РАЗХОД:	
- неразреден – от 60 до 120 ml/m ² , в зависимост от основата	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
ОПАКОВКА:	
Пластмасови опаковки с нетно тегло 5,0 l. Възможно е използването и на други опаковки след предварително съгласуване с клиента.	
КОЛОРИСТИКА:	
Млечно лилав цвят.	
СЪХРАНЕНИЕ:	
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 °C до 40 °C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт! P102 – Да се съхранява извън обсега на деца. P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. P301+P310 – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар. P273 – Да се избягва изпускане в околната среда.	
РАЗРЕДИТЕЛ:	
Вода	

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Подготовка на основата: Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Ронливи повърхности се почистват механично. Повредени и ронещи се стари покрития се отстраняват до здрава основа. При силно абсорбиращи основи е необходимо нанасянето на **БОРОГРУНД дълбокопроникващ**, който в зависимост от порьозността на основата се разрежда с вода в съотношение грунд/вода от 1 : 3 до 1 : 4 или без разреждане. Повърхностите е необходимо обилно да се грундират особено при следващо нанасяне на изравнителни подови замазки, което допринася за отстраняване на въздуха и предотвратяване следващо напукване на повърхностите. След около 3-4 часа може да се нанесе грундът за критични основи.

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:

- Циментови, вароциментови, варопясъчни мазилки
- Бетонни повърхности
- Газобетон

За други основи, моля да се консултирате с нас!

НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:

- Повърхности от стъкло
- Метални повърхности
- Пластмасови повърхности

СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:

-Четка, валик, шприц пистолет

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

С вода преди да са засъхнали

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:

- Нанася се при температури не по-ниски от 5°C и не по-високи от 35°C.
- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.
- Допуска се разреждането с вода max 0,5kg на 25 kg готов продукт.

НАЧИН НА РАБОТА:

Грундът се разбърква преди употреба, след което се разрежда с вода в съотношение (грунд / вода) до 1 : 2.

Нанася се с четка, валик при температура на околната среда и основата по-висока от 5°C. Изсъхва за 2-4 часа от полагането при температура 20°C. Нанасянето на следващ слой е необходимо да стане в рамките на 24 часа.

СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ

ОСНОВА	ГРУНДИРАНЕ	МЕЖДИНЕН СЛОЙ	ФИНИШЕН СЛОЙ
-ронливи	- БОРО грунд дълбокопроникващ	- БОРОГРУНД S30 2 слоя	Изравняващи се подови замазки
-неронливи нови повърхности	-	- БОРОГРУНД S30 2 слоя	

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.