

АКВАСТОП 2

Двукомпонентна еластична хидроизолация

ЗАВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:	
- вътрешно приложение - уплътняване на подове и стени под керамични облицовки в бани, душкабини, облицовки над вани и в санитарни помещения. За загладяване и изравняване на неравности по повърхностите. - външно приложение - хидроизолиране на основата при тераси, балкони под керамични облицовки. Подходящи основи са циментови замазки и бетон. Хидроизолационна защита на подземни части на сгради, стени на мазета отвън. Хидроизолация на мазета при наличие на високи подпочвени води. Хидроизолационна защита на резервоари, басейни. Хидроизолация на язовирни стени, напоителни канали, отточни канализации и др. Компонент А - на циментова основа Компонент Б - на полимерна основа	
КАЧЕСТВА:	
- Висока устойчивост на атмосферни въздействия - Висока водоустойчивост и ниска водопроницаемост - Температууроустойчивост от -30 до +80°C - Добра пукнатинноустойчивост - Добра дълготрайна еластичност - Отговаря на EN 14891	
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА*:	
Първоначална якост на сцепление: (БДС EN 14891)	1,7 N/mm ²
Якост на сцепление след потапяне с вода: (БДС EN 14891)	0,8 N/mm ²
Якост на сцепление след потапяне с варно мляко: (БДС EN 14891)	0,7 N/mm ²
Якост на сцепление след 25 цикъла замразяване/размразяване при -15°C: (БДС EN 14891)	0,6 N/mm ²
Устойчивост на водна струя при 1,5 бара налягане: (БДС EN 14891)	устойчива
Реакция на огън: (БДС EN 13501)	клас А1
*посочените техн. данни са определени при температура на въздуха 23±5°C и относителна влажност на въздуха 50±5%.	
РАЗХОД:	
- ръчно полагане (четка, валяк) – За 1mm дебелина -1,5-2,0 кг/м², изключвайки загубите от неравности в повърхността и порозността на основата и др.	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	
12 месеца от датата на производство компонент А във фабрично затворена опаковка. 24 месеца от датата на производство компонент Б във фабрично затворена опаковка.	
ОПАКОВКА:	

Компонент А – многослойни хартиени торби с нетно тегло 25,0kg.

Компонент Б – туба с нетно тегло 8,75kg.

СЪХРАНЕНИЕ:

Компонент А - съхранява се в закрити и сухи складови помещения, върху дървени скари.

H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H315 - Може да причини дразнене на кожата.

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H317 - Може да предизвика алергична кожна реакция.

P261 - Да се избягва вдишване на прах.

P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриви места.

P304+P340 - При вдишване изведете пострадалия на чист въздух.

P302+P352 - При контакт с кожата –измийте обилно със сапун и вода.

P362 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила.

P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата потърсете медицински съвет.

Компонент Б – Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5⁰C до 35⁰C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт!

P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.

P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P301+P310 – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар.

P273 – Да се избягва изпускане в околната среда.

В изсъхнало състояние покритието няма вредни емисии.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Подготовка на основата:

Основите за изпълнение на хидроизолации с „Аквастоп 2“ трябва да бъдат с достатъчна товароносимост, да бъдат сухи, необледени, чисти (без петна от масла, мазнини и др.), трябва да имат достатъчна якост (не по-малко от 28 дни от началото на полагането на бетона), да бъдат гладки и с равна повърхност. При наличие на неравности те трябва да се запълнят с **”Циментова шпакловка®”** на фирма **”БОРО ТЕРАКОЛ”** ООД. Всички ръбове и ъгли да се заобиколят с радиус най-малко 4 cm. Да се почисти от нестабилни частици и слоеве ръчно или механично с четка, или със сгъстен въздух. Ронливи основи да се импрегнират с Боро грунд дълбокопроникващ.

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:

- Циментови, вароциментови, варопясъчни мазилки
- Бетонови повърхности
- Газобетон

За други основи, моля да се консултирате с нас!

НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:

- Пластмасови повърхности
- Метални повърхности
- Дървени повърхности

СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:

Четка, ваяк или механизирано.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

Инструменти и зацапани места да се измиват с вода преди да са засъхнали.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:

- Нанася се при температура на околната среда и на основата не по-ниски от 5⁰С и по-високи от 30⁰С през цялото денонощие.
- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.

НАЧИН НА РАБОТА:

Към 8,750 kg течен **компонент В** се добавя 25 kg сух **компонент А** и се разбърква с механична бъркалка до пълно хомогенизиране. Нанасянето се извършва с четка, валик равномерно по цялата повърхност. След изсъхване на първия слой се нанася втори слой при движение на четката перпендикулярно на първия слой.

Разбърканото количество да се употреби до 2 часа. Ако сместа е престояла повече от 2 часа и е започнало значително сгъстяване, не трябва да се разрежда допълнително с вода, а гъстата маса да се нанесе чрез шпакловане с метална маламашка.

ВНИМАНИЕ!

Не трябва да се превишава максималната дебелина на всеки отделен слой от 0,75 – 1,0mm. За хидроизолиране е необходимо да се нанесат поне 2 слоя с обща дебелина 2,0 – 2,5mm. В зони на силно проникване на вода е необходимо продуктът да се полага в повече слоеве. Прясно положеният материал е необходимо да се защити от вятър, дъжд и замръзване.

Работни фуги и фуги между стена и под се подсилват с полагане на еластична уплътнителна лента. Лентата се полага в първия слой и се покрива с второто нанасяне

ПРЕПОРЪКИ:

Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал/ професионални потребители. Препоръчва се консултиране с листа технически данни и информационният лист за безопасност на продукта. Производителят не поема отговорност за компенсиране на клиента с друга стойност освен с тази на материалите. Клиентът е длъжен да тества или потърси информация преди полагането на продукта.

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

Продуктът съдържа цимент и реагира алкално с водата. Очите и кожата трябва да се предпазят от контакт с продукта. За повече информация - справка с Информационния лист за безопасност.