

GRACIA VINYL MATT**БЯЛ АКРИЛАТЕН ЛАТЕКС**

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:	
Употребява се за вътрешно боядисване на циментови, вароциментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, гипсокартон, газобетон, релефни и хартиени тапети, стари латексни покрития и други. Не се допуска смесването с други бои, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 35°C .	
КАЧЕСТВА:	
- Отлична белота и покривност - клас 1 съгласно БДС EN 13300 - Висока устойчивост към стареене и пожълтяване на покритията - Образува микропорести покрития, в резултат на което осигурява на стените „да дишат“ - Висока износоустойчивост - Отлична адхезия към основите - Бързо съхнене - Добро поведение при нанасяне - добра разливност. Незначителни загуби при нанасянето - Добро поведение при надслояване, отлична междуслойна адхезия - Лесна за поддържане и почистване - Добра устойчивост на мокро триене - клас 2 съгласно БДС EN 13300 - Добро поведение при съхранение - не образува плътна утайка - Съответства на българското законодателство	
КЛАСИФИКАЦИЯ:	
Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/а) е 30 g/l	
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:	
Външен вид на боята след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, гъста маса
Съдържание на нелетливи вещества, при (125±2)°C/2h (БДС EN ISO 3251)	min 57%
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1,60 - 1,62 kg/l
Вискозитет по Брукфилд, (23±0,5)°C Модел RVT, шп.5/100rpm/5min	тиксотропна маса
pH стойност: (pH-метър)	min 8,0
Външен вид на филма: (визуално)	равен, гладък
Финост: (БДС EN 13300)	Фина (под 100 микрона)
Устойчивост на мокро триене: (БДС EN 13300)	клас 2 - Устойчива
Блясък: (БДС EN 13300)	матова
Покривност: (БДС EN 13300)	Клас 1 (15,0-18,0 m ² /l) (за пълно покриване)

Съхнене: при(23±0,5)°C, 65%Н.В	въздушно сухо при допир 20-30min
РАЗХОД:	
120 - 150 g/m ² за пълно покриване в зависимост от основата.	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
ОПАКОВКА:	
Пластмасови опаковки с нетно тегло 5kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително съгласуване с клиента.	
КОЛОРИСТИКА:	
Произвежда се в бял цвят. Може да се оцветява с водни тониращи пигментни пасты (Бороколор или на други производители) в пастелни тонове в количество до 10%. Възможно е и оцветяването в пастелни тонове и на тониращи машини като получените цветове са приблизителни по съответните каталози.	
СЪХРАНЕНИЕ:	
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 °С до 40 °С, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.	
Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт!	
P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.	
P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.	
P301+P310 – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар.	
P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.	
РАЗРЕДИТЕЛ:	
Вода	
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:	
Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Ронливи повърхности се почистват механично. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват. Покрити с плесени повърхности се обработват с Боро саниращ концентрат . Нови варови шпакловки и варопясъчни мазилки се боядисват най-малко след тримесечно съхнене. Попиващи повърхности се грундира с Борогрунд дълбокопроникващ. При гипсокартон и гипсофазер за шпакловане се използва фина шпакловка "MD" или универсална шпакловка "MD". При здрави слабо попиващи основи (гипсофазер, гипсова шпакловка) се грундира с Борогрунд 20 , който изравнява попиващата способност и цвета, подобрява сцеплението на основата, и намалява разхода на боята	
ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:	
- Циментови, вароциментови, варопясъчни мазилки - Бетонни повърхности - Гипсови мазилки и шпакловки - Гипсокартон и гипсофазер - Газобетон - Стари латексни покрития - Релефни и хартиени тапети	
За други основи, моля да се консултирате с нас!	
НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:	
- Повърхности от стъкло - Метални повърхности - Пластмасови повърхности	

СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:			
-Четка, валик, шприц пистолет			
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:			
С вода преди да са засъхнали			
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:			
- Нанася се при температури не по-ниски от 5°C и не по-високи от 35°C. - Не се допуска смесването с други аналогични продукти. - Допуска се разреждането с вода, като при боядисване на първи слой разреждането е до 10 %, за втори слой – до 5%). - При въздушно пръскане разреждането с вода е около 15-20 %. - При безвъздушно пръскане разреждането с вода е max 5-10 %.			
НАЧИН НА РАБОТА:			
Преди употреба боята се разбърква. При добра предварителна обработка на повърхностите съгласно указанията, боята може да се нанася в един слой. При ярки и силно абсорбиращи повърхности се налага нанасянето и на втори слой. При нанасянето на първи слой боята се разрежда до 10 % с вода, при нанасянето на втори слой разреждането е до 5 % с вода. Нанасянето на боята се извършва с четка, валик или шприц пистолет при температура не по - ниска от 5°C както за околната среда, така и на основата. Нанасянето на всеки следващ слой се извършва след пълно изсъхване на предишния /3-4 часа при 20°C/. При необходимост боята може да се разрежда с вода. Инструменти и зацапани места да се измиват с вода преди да са засъхнали.			
СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ			
ОСНОВА	ГРУНДИРАНЕ	МЕЖДИНЕН СЛОЙ	ФИНИШЕН СЛОЙ
Небоядисани повърхности - ронливи - неронливи нови повърхности	БОРО грунд дълбокопроникващ или за директна употреба БороГрунд 20	GRACIA VINYL MATТ разрежена до 10 % вода	GRACIA VINYL MATТ разрежена до 5 % вода
Боядисани повърхности	не се нанася	GRACIA VINYL MATТ разрежена до 10 % вода	GRACIA VINYL MATТ разрежена до 5 % вода
Повърхности от гипскартон, гипсофазер и гипсови шпакловки	Шпакловка МД БОРОГрунд 20	GRACIA VINYL MATТ разрежена до 10 % вода	GRACIA VINYL MATТ разрежена до 5 % вода
ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА			
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност.			