

ВЛАЧЕНА МАЗИЛКА ВЛ 200
ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:	
Защитно-декоративно покритие на циментова основа. За декоративно оформяне на фасади и вътрешни стени. Нанася се върху гипсови и вароциментови мазилки, фасадни топлоизолационни системи, бетон. Финишно покритие при изграждането на външна комбинирана топлоизолационна система (ETICS) на база експандиран полистирен „БОРОТЕРМ“. Може да се боядисва с фасадни бои.	
КАЧЕСТВА:	
- Съдържа фибри - Отлична адхезия с основата - Много добра паропропускливост и водонепромокаемост - Устойчива на стареене, атмосферни влияния, промишлени газове, гъбички, плесени и бактерии - Лесна за нанасяне с минимални загуби - произвежда се съгласно БДС EN 998-1	
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА*:	
Реакция на огън: (БДС EN 13501-1)	клас A1
Якост на натиск: (БДС EN 1015-11 ^a)	CS2
Якост на сцепление: (БДС EN 1015-12)	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (начин на разрушаване A, B или C)
Абсорбция на вода: (БДС EN 1015-18)	$\leq 0.40 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0.5} / W1$
Коефициент на проникване на водни пари (μ): (БДС EN 1015-19 ^{a,b})	≤ 15
Коефициент на топлопроводност λ: (БДС EN 1745)	$\leq 0.2 \text{ W/(m.K)} \quad / T2$
*посочените техн. данни са определени при температура на въздуха 23±5°C и относителна влажност на въздуха 50±5%.	
РАЗХОД: 3,5 kg/m ²	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	
12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
ОПАКОВКА:	
Многослойни хартиени торби с нетно тегло 25 kg	
СЪХРАНЕНИЕ:	
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения. H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H315 - Може да причини дразнене на кожата. H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите. H317 - Може да предизвика алергична кожна реакция.	

P261 - Да се избягва вдишване на прах. P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриви места. P304+P340 - При вдишване изведете пострадалия на чист въздух. P302+P352 - При контакт с кожата –измийте обилно със сапун и вода. P362 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила. P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата потърсете медицински съвет.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Подготовка на основата: Основата трябва да бъде суха, чиста, здрава без мухъл и кофражни масла. Ронливи повърхности се почистват механично. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват. Пресните хастарни мазилки трябва да се оставят поне 10-15 дни да изсъхнат (в зависимост от основата и температурата). Грундиране на основата с: - Попиващи повърхности се грундират с „Борогрунд®“ дълбокопроникващ – концентрат или за директна употреба. Грундът се употребява и за укрепване на нездрави, ронливи повърхности. Концентратът задължително се разрежда с вода 1:4-1:5. Нанася се в един слой. Грундът трябва изцяло да попие в основата. Ако не се разреди или се нанесе на няколко слоя се образува гланцово покритие, което намалява адхезията на боята върху основата. - „Борогрунд 10“ за по-добро сцепление с основата, най-малко 24 часа преди работа с Декоративната Драскана мазилка ДР 150.
ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ: - Бетонови повърхности - Гипсови и вароциментови мазилки - Фасадни топлоизолационни системи За други основи, моля да се консултирате с нас!
НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ: - Пластмасови повърхности - Гипсокартон и др.
СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ: Неръждаема маламашка.
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ: Инструменти и зацапани места да се измиват с вода преди да са засъхнали.
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ: - Нанася се при температура на околната среда и на стената не по-ниски от 5⁰С и по-високи от 30⁰С през цялото денонощие. - Не се допуска смесването с други аналогични продукти. - Да не се полага при пряко слънчево греене и/или вятър, дъжд, сняг и влошени атмосферни условия. - При неотложни нужди, повърхностите да се защитават с плътни завеси, като с калорифери се поддържат необходимите температури на съхнене на продуктите. - При 23⁰С Декоративната мазилка съхне за 24-30 часа. При по-ниски температури от 5⁰С например времето за съхнене се удължава до 3-5 дни, което зависи и от изложението на стената, скоростта на вятъра, валежната обстановка и др.

- Ако при нанасянето и съхненето на декоративната мазилка завали дъжд или сняг преди да са изминали необходимите времена на изсъхване на покритията е възможно мазилката да бъде отмита.
- Ако температурата на повърхностите е под 5°C е невъзможно да се нанася БОРОГРУНД 10 /грунд за декоративни мазилки/, защото е възможно при тези ниски температури грундът да замръзне и да се напука. При това положение се създава една нездрава основа за нанасяне на декоративната мазилка и се влошава качеството на покритието.
- „Зимната формула“ на декоративните мазилки понижава температурата на съхнене до 2°C, но и при тази формула е необходимо да се спазват всички условия за нанасяне, посочени по-горе.

НАЧИН НА РАБОТА:

Преди употреба мазилката се разбърква с необходимото количество вода с миксер на бавни обороти. Нанася се ръчно (с неръждаема маламашка), като се разстила се до едрината на зърната. Структурира се с хоризонтални, вертикални или кръгови движения с пластмасова маламашка. **Ако шпаклованите повърхности не са изравнени добре е възможно при структурирането на по високите части от шпакловката да се получат петна от неравномерно разпределени гранули. Декоративната мазилка не може да се използва за отстраняване на неравности на основата.** Инструменти и зацапани места да се измиват с вода преди да са засъхнали. При 23°C мазилката изсъхва за 24 часа, при по-ниски температури до 3-4 дни.

СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ:

ОСНОВА	ГРУНДИРАНЕ	МЕЖДИНЕН СЛОЙ	ФИНИШЕН СЛОЙ
- ронливи	- БОРО грунд дълбокопроникващ - БОРОГрунд 10	Не се нанася	Влачена мазилка ВЛ 200
- неронливи нови повърхности	- БОРОГрунд 10	Не се нанася	Влачена мазилка ВЛ 200

ПРЕПОРЪКИ:

Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал/ професионални потребители. Препоръчва се консултиране с листа технически данни и информационният лист за безопасност на продукта. Производителят не поема отговорност за компенсиране на клиента с друга стойност освен с тази на материалите. Клиентът е длъжен да тества или потърси информация преди полагането на продукта.

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

Продуктът съдържа цимент и реагира алкално с водата. Очите и кожата трябва да се предпазят от контакт с продукта. За повече информация - справка с Информационния лист за безопасност.