

Техническа карта



weber.san сива фина шпакловка

Шпакловка на варо-циментова основа

- Саниране и реновиране на сгради
- Шпакловане на стени и тавани
- Подходяща основа за органични и минерални бои
- Фина, гладка структура

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сива фина шпакловка на варо-циментова основа за цялостно шпакловане на фасадите при саниране и реновиране на стари сгради и исторически сгради паметници на културата. За шпакловане на стени и тавани във вътрешни помещения. За външна и вътрешна употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сива фина мазилка е подходяща за нанасяне върху груби основи и представлява добра основа за боядисване с фасадни и интериорни бои. Отличава се с висока паропропускливост и добро сцепление с основата. Готовата за боядисване фина мазилка има гладка равномерна повърхност. Подходяща е за употреба върху минерални варо-циментови мазилки и върху топлоизолационни перлитови мазилки и е подходяща основа за боядисване с фасадни бои.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВАТА

За основа на мазилката са подходящи всякакви равни и добре попиващи влагата основи с приключили процеси на слягане. Преди нанасяне на Сивата фина мазилка основата трябва да е напълно изсъхнала и с приключили процеси на свиване. Температурата на основата не трябва да е по-ниска от +5°C и по-висока от +25 °C.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

1. Към 4.6 – 5.2 л. чиста студена вода постепенно се добавя 25 кг сух материал. Разбъркайте с машинна бъркалка на бавни обороти сместа докато се получи еднородна смес, без бучки или следи от сух материал в нея.
2. Добре разбърканият материал се оставя да престои 10 минути, след което се пребърква отново и вече е готов за нанасяне.
3. Преди нанасяне на фината мазилка основата трябва да се намокри равномерно. Ако времето е топло, навлажняването трябва да се извърши и предната вечер.
4. Нанасянето се извършва ръчно като се разпределя равномерно по повърхността, след което се подравнява при средна дебелина на пласта до 3 мм и се изпердашва. В зависимост от температурата на въздуха, зида и попиващата способност на основата може да се пръска вода по време на пердашенето.
5. При използване на мазилката за саниране и реновиране на стари фасади се препоръчва да се добавя weber H – грунд във водата в съотношение 1:5. Преди полагане на разтвора основата се почиства основно и се навлажнява. Препоръчително е нанесеният пласт мазилка да се предпазва от бързо съхнене.

ОПАКОВКА:

Книжен чувал със защитно фолио 25 кг. ($\pm 1,5\%$)

Палет: 1050 кг., 42 бр.

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

1 година считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения

СЪСТАВ

Цимент, фин пясък, специални добавки и пълнители. Съдържанието на разтворим хром Cr (VI) е по-ниско от 0,0002% от общото тегло на цимента.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ПРОДУКТ	
Според стандарт	БДС EN 998-1
Реакция на огън	A1
Коефициент на дифузия на водни пари μ	5/20
Капилярна абсорбция на вода	W0
Якост на сцепление	FP-1.5 N/mm ² b
Дълготрайност (мразоустойчивост)	Коефициент на водопропускливост съгласно БДС EN 1062-3 $\leq 0.5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^2)$
Коефициент на топлопроводност	0.55 W/m.K
Якост на натиск	Клас CS I
ПРИЛОЖЕНИЕ	
Подходящи основи	Минерални основи, които трябва да отговарят на установените стандарти за основи
Зърнометрия	0.6 mm

РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Около 1,5 кг/м² при пласт с дебелина 1 мм.
При неравни основи разходът може да варира.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Да се полага при температура на въздуха между +5°C и +25°C .
Прясно нанесената мазилка да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване поне 24 часа след полагането и.
Да не се използва повторно замърсен материал.