

Техническа карта



weber Бяла фина шпакловка **бяла фина шпакловка за вътрешно** **приложение**

- За вътрешно приложение
- Шпакловане на стени и тавани
- Подходяща основа за органични и минерални бои

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Бяла фина шпакловка за изравняване на повърхностите (шпакловане) на стени и тавани в сухи помещения. Подходяща за полагане върху основи от варо-циментови мазилки, гипсови мазилки, бетон, плоскости от гипсокартон, хоросанови и всякакви видове циментови мазилки и др. За вътрешна употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Бялата фина шпакловка е предназначена за изглаждане на измазани и бетонови стени и тавани в закрити и сухи помещения с дебелина на слоя до 3 мм. Възможно е нанасяне в няколко слоя. След изсъхване на покритието за получаване на гладка повърхност на шпакловката тя може да се шлайфа с фина шкурка. Получената повърхност е гладка и бяла. След изсъхване повърхностите могат да бъдат боядисани с дисперсни бои или бои на минерална основа.

ОПАКОВКА

Книжен чувал със защитно фолио 20 кг. ($\pm 1,5\%$)

ПАЛЕТ

960 кг., 48 бр.

ЦВЯТ

Бял

СЪХРАНЕНИЕ

1 година считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВАТА

За основа на шпакловката са подходящи всякакви равни и добре попиващи влагата основи с приключили процеси на слягане. Преди нанасяне на бялата фина шпакловка основата трябва да е напълно изсъхнала и с приключили процеси на свиване. Температурата на основата не трябва да е по-ниска от +5°C и по-висока от +25 °C.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(при +23°C и относителна влажност 50%)

Необходимо количество вода: 7.2 – 7.8 л. за 20 кг суха смес.

Време за отлежаване: 10 минути.

Време за работа: 2 часа.

СЪСТАВ

Цимент, фин пясък, специални добавки и пълнители. Съдържанието на разтворим хром Cr (VI) е по-ниско от 0,0002% от общото тегло на цимента.

РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Около 1,0 кг/м² при пласт с дебелина 1 мм.

При неравни основи разходът може да варира.

НАНАСЯНЕ

1. Към 7.2- 7.8 л. чиста студена вода постепенно се добавя 20 кг сух материал. Разбъркайте с машинна бъркалка на бавни обороти сместа докато се получи еднородна смес, без бучки или следи от сух материал в нея.
2. Добре разбърканият материал се оставя да престои около 10 минути, след което се пребърква и е готов за шпакловане.
3. Не се допуска добавянето на други материали, това води до влошаване на качествата на продукта.

4. Готовата смес се нанася върху основата с подходящ инструмент на равномерни слоеве, като е необходимо едновременно с това да се загладва. Дебелината на слоя трябва да е от 1 до 3 мм. Нанася се на два или повече слоя, като предходният трябва да е изсъхнал.
5. За постигане на гладка повърхност след изсъхване повърхността се загладва с фина шкурка. Пълното изсъхване на слоя зависи от дебелината му и атмосферните условия. Прашната от загладване повърхност трябва да се почисти преди полагане на последващо покритие грунд и боя.

ПРЕПОРЪКИ

- Да се полага при температура на въздуха между +5°C и +25°C .
- Прясно нанесената мазилка да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване поне 24 часа след полагането и.
- Да не се използва повторно замърсен материал.