

## Техническа карта



### **weber.pas Clima**

#### **Готова за полагане мазилка**

- Механично устойчива
- Силно еластична
- Защита от микроорганизми

#### **ОПИСАНИЕ**

Готова за полагане мазилка с органични свързващи вещества за външно и вътрешно приложение за крайно покритие на стени, колони, прегради и тавани.

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ**

- Къщи и жилищни сгради
- Влажен климат
- Райони с обилна растителност

#### **ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА**

1. При ремонт от основата да се отстранят всички не свързани, лесно отделящи се от мазилката части и остатъци от боя. Почистената стара мазилка се изкърпва, като новата мазилка трябва да има еднаква твърдост и структура със старата.
2. Два дни преди нанасяне на мазилката, основата да се намаже еднократно и обилно с грунд за тънкослойна мазилка.
3. Преди употреба се разбърква съдържанието на кофата с електрическа бъркалка.
4. Мазилката се нанася с неръждаема стоманена маламашка и веднага се структурира.
5. По-груба структура може да се постигне с маламашка, чиято основа е от корк или стиропор. Пердаши се само влажен материал.
6. За оформяне на декоративни елементи е необходимо отделните участъци да се оградят чрез облепване с хартиена самозалепваща лента. След нанасяне на единят цвят мазилка, лентата веднага се отстранява. След изсъхване по контурите на вече намазания участък се залепва защитна лента и се полага

следващият цвят мазилка, като се внимава да не се зацапат вече готовите повърхности.

## **ОПАКОВКА**

---

Пастообразна смес в пластмасови кофи 25kg

Палет: 600 kg; 24 бр. Кофи

## **СЪХРАНЕНИЕ**

---

12 месеца считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения при температура +5°C до +25°C. Да се пази от замръзване.

## **СЪСТАВ:**

---

Пастообразна мазилка, на база хибриден свързвател, гранулиран калциев карбонат, минерални пълнители, висококачествени пигменти и специални адитиви за по-добра обработваемост и сцепление с основата.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                           |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРОДУКТ                                   |                                                                                                                                                                            |
| Според стандарт                           | БДС EN 15824:2009                                                                                                                                                          |
| Реакция на огън                           | A2                                                                                                                                                                         |
| Коефициент на дифузия на водни пари $\mu$ | V1                                                                                                                                                                         |
| Коефициент на водопропускливост           | W2                                                                                                                                                                         |
| Адхезия                                   | $> 0.3 \text{ N/mm}^2$                                                                                                                                                     |
| Дълготрайност (мразоустойчивост)          | Коефициент на водопропускливост съгласно БДС EN 1062-3 $\leq 0.5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$                                                                      |
| Коефициент на топлопроводност             | NPD                                                                                                                                                                        |
| ПРИЛОЖЕНИЕ                                |                                                                                                                                                                            |
| Подходящи основи                          | Грундиран с weber.pas Грунд шпакловки Weber при топлоизолационни системи webertherm; други минерални основи, които трябва да отговарят на установените стандарти за основа |
| Зърнометрия                               | 1.5, 2.0, 3.0                                                                                                                                                              |

## РАЗХОДНИ НОРМИ

| Арт. номер | Наименование на продукта          | Разходна норма              |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| R960       | weber.pas Clima, драскана, 1,5 мм | 2,4 – 2,7 kg/m <sup>2</sup> |
| R860       | weber.pas Clima, драскана 2,0 мм  | 2,9 – 3,2 kg/m <sup>2</sup> |
| R760       | weber.pas Clima, драскана 3,0 мм  | 4,5 – 4,7 kg/m <sup>2</sup> |
| R460       | weber.pas Clima, влачена 2,0 мм   | 2,6 – 2,9 kg/m <sup>2</sup> |
| R360       | weber.pas Clima, влачена 3,0 мм   | 3,9 – 4,2 kg/m <sup>2</sup> |

## ЦВЕТОВЕ

248 стандартни цвята според цветовия каталог на weber "Color Spectrum"

## ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

---

- Да се полага при температура на въздуха между +5 °C и +25 °C .
- По време на процеса по втвърдяване на мазилката, тя трябва да се предпазва от силно слънчево греене и дъжд.
- Прясно нанесената мазилка да се пази от замръзване в продължение на 24 часа след полагането и.
- Да не се използва повторно замърсен материал.