

Техническа карта



weber.pas Rock

Готова за полагане мазилка

- Механично устойчива
- Паропропусклива

ОПИСАНИЕ

Готова за полагане мазилка с органични свързващи вещества за външно и вътрешно приложение за крайно покритие на стени, колони, прегради и тавани.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Сгради с риск от механично натоварване
- Градски регион
- Интензивен трафик

ПОЛАГАНЕ

1. При ремонт от основата да се отстранят всички не свързани, лесно отделящи се от мазилката части и остатъци от боя. Почистената стара мазилка се изкърпва, като новата мазилка трябва да има еднаква твърдост и структура със старата.
2. Два дни преди нанасяне на мазилката, основата да се намаже еднократно и обилно с грунд за тънкослойна мазилка.
3. Преди употреба се разбърква съдържанието на кофата с електрическа бъркалка.
4. Мазилката се нанася с неръждаема стоманена маламашка и веднага се структурира.
5. По-груба структура може да се постигне с маламашка, чиято основа е от корк или стиропор. Пердаши се само влажен материал.
6. За оформяне на декоративни елементи е необходимо отделните участъци да се оградят чрез облепване с хартиена самозалепваща лента. След нанасяне на единят цвят мазилка, лентата веднага се отстранява. След изсъхване по

контурите на вече намазания участък се залепва защитна лента и се полага следващият цвят мазилка, като се внимава да не се зацапат вече готовите повърхности.

ОПАКОВКА

Пастообразна смес в пластмасови кофи 25kg

Палет: 600 kg; 24 бр. Кофи

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения при температура +5°C до +25°C. Да се пази от замръзване.

СЪСТАВ

Пастообразна мазилка, на база система от свързватели от органични дисперсии и калиев силикат, гранулиран калциев карбонат, минерални пълнители, висококачествени пигменти и специални адитиви за по-добра обработваемост и сцепление с основата.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРОДУКТ	
Според стандарт	БДС EN 15824:2009
Реакция на огън	A2
Коефициент на дифузия на водни пари μ	V1
Коефициент на водопропускливост	W2
Адхезия	$> 0.3 \text{ N/mm}^2$
Дълготрайност (мразоустойчивост)	Коефициент на водопропускливост съгласно БДС EN 1062-3 $\leq 0.5 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^2)$
Коефициент на топлопроводност	NPD
ПРИЛОЖЕНИЕ	
Подходящи основи	Грундиран с weber.pas Грунд шпакловки Weber при топлоизолационни системи webertherm; други минерални основи, които трябва да отговарят на установените стандарти за основа
Зърнометрия	1.5, 2.0, 3.0

РАЗХОДНИ НОРМИ

Арт. номер	Наименование на продукта	Разходна норма
R910	weber.pas Rock, драскана 1,5 мм	2,4 – 2,7 kg/m ²
R410	weber.pas Rock, драскана 2,0 мм	2,9 – 3,2 kg/m ²
R310	weber.pas Rock, драскана 3,0 мм	4,5 – 4,7 kg/m ²
R610	weber.pas Rock, влачена 2,0 мм	2,6 – 2,9 kg/m ²
R710	weber.pas Rock, влачена 3,0 мм	3,9 – 4,2 kg/m ²

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ НАНАСЯНЕ

- Да се полага при температура на въздуха между +5 °C и +25 °C .
- По време на процеса по втвърдяване на мазилката, тя трябва да се предпазва от силно слънчево греене и дъжд.
- Прясно нанесената мазилка да се пази от замръзване в продължение на 24 часа след полагането и.
- Да не се използва повторно замърсен материал.