



ТРАНСПАКРИЛ

Дата: 14.11.2014

Страницы: 1 из 1

Технически характеристики:

Основа	Акрилна дисперсия
Консистенция	Паста
Система на втвърдяване	Физическо изсъхване
Формиране на външния слой (*) (20°C/65% отн. влажност)	Около 30 мин.
Свиване (DIN 52451) O	Около 35%
Специфично тегло (DIN 53479B)	1,70 г/мл
Температурна устойчивост	- 20°C до + 70°C
Максимално допустима деформация	15%
Абсорбиране на вода	В случаи на кратко излагане на вода (24 часа) ще се появи леко замъгляване. В случай на продължително излагане (14 дни) продукта ще стане отново бял и ще загуби механичните си свойства

*Стойностите варират в зависимост от факторите на околната среда като температура, влажност и вид на повърхността.

Описание на продукта:

Транспакирил е висококачествен прозрачен, пластично-еластичен 1-компонентен уплътнител за фуги на акрилна основа.

Транспакирил (1 част транспакирил към 2 части вода)

Преди употреба препоръчваме тест за съвместимост.

Характеристики:

- Много лесен за нанасяне
- Дълготраен цвят и водоустойчивост след втвърдяване
- Може да се боядиса след втвърдяване
- Много добро залепване към различни порести повърхности и алуминий.

Размери на уплътнителните фуги:

Минимална ширина: 5 мм
Максимална ширина: 10 мм
Минимална дълбочина: 5 мм
Ширина на фугата: равна на дълбочината

Приложение:

- Фуги с еластичност до 15%
- Свързващи фуги в строителството
- Фуги между подпрозоречни дъски, между перваз и под, между тухлена зидария и др.

Нанасяне:

Метод: Нанесете уплътнителя с ръчен или пневматичен пистолет. Изравнете с помощта на шпатула.

Температура: +5°C до +30°C

Не нанасяйте продукта, ако се очакват валежи или ниски температури.

Опаковка:

Цвят: прозрачен

Опаковка: флакон от 310 мл, мека опаковка 600 мл

Съхранение:

Най-малко 12 месеца в неотворен флакон на хладно и сухо място при температури между + 5°C и +25°C. Пазете от замръзване!

Повърхности:

Вид: всички видове порести повърхности, използвани в строителството

Състояние на повърхността: чиста, суха, обезпрашена и обезмаслена

Подготовка на повърхността: силно порестите повърхности се обработват с разтвор на

Забележки:

- Продуктът е неподходящ за приложения, при които е възможно продължително потапяне във вода.
- Не нанасяйте продукта, ако се очакват валежи или ниски температури (под и около 0°C)
- Транспакирил може да се боядиса с повечето видове бои.
- Боята трябва да бъде достатъчно еластична, за да се нанесе върху пластично-еластичния уплътнител.
- Преди употреба препоръчваме тест за съвместимост.

Препоръки за безопасност:

Приложете обичайните хигиенни норми.

За повече информация вижте опаковката.

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове.