



SOUDASEAL 215 LM

Дата: 14.11.2014

Страницы: 1 из 1

Технически характеристики:

Основа	MS Polymer®
Консистенция	Паста
Система на втвърдяване	Влажност
Формиране на външния слой (*) (20°C/65% отн. влажност)	Около. 10 мин,
Скорост на втвърдяване (*) (20°C/65% отн. влажност)	2 мм/24ч
Твърдост (DIN 53505)	25 ± 5 Shore A
Специфично тегло (DIN 53479)	1,45 г/мл
Еластичност (ISO 7389)	> 70%
Способност за раздвижване	± 25%
Температурна устойчивост (напълно втвърден)	-40°C до +90°C
Коефициент на еластичност 100% (DIN 53504)	0,36 N/mm ²
Издръжливост на разтягане (DIN 53504)	1,30 N/mm ²
Удължаване при чупене (DIN 53504)	> 900 %

*Стойностите варират в зависимост от факторите на околната среда като температура, влажност и вид на повърхността.

Описание на продукта:

Soudaseal 215LM е високачествен, неутрален еластичен, , еднокомпонентен уплътнител за фуги на основата на MS- Polymer.

Характеристики:

- Тестван и отговарящ на ISO 11600-F-25LM
- Голяма сила на залепване върху почти всички повърхности
- Отлично залепване и екструдирание, дори при неблагоприятни условия
- Отлични механични качества
- Почти без мирис
- Без образуване на балончета в уплътнителя, дори при мокри и влажни условия
- Без необходимост от грундиране върху много повърхности (освен където може да се появи водно налягане)
- Стабилен цвят и UV устойчивост
- Екологични предимства – без изоцианити, разтворители, халогени и киселини
- Боядисваем с бои на водна основа (други системи трябва да бъдат тествани)
- Отлично устойчивост при всички видове климат

Приложение:

Разширителни и свързващи фуги в строителната индустрия: Уплътнение на фуги в сглобяеми обекти, фуги в многоетажни конструкции, уплътнение между рамките на врати и прозорци и др. Гъвкави фуги в морската и автомобилната индустрия. Приложения на места, на които ще се наложи боядисване с бои на водна основа.

Опаковка:

Цвят: бял, черен, бетоново-сив, сив, средно-сиво, кафяво, тъмно бежово, порцеланово сиво, други цветове по заявка.

Опаковка: флаконе 290 мл; фолиева опаковка 600 мл (друга опаковка при заявка)

Срок на годност:

12 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място при температура между +5°C и +25°C.

Устойчивост на химически агенти:

Добра устойчивост на вода, алифатни разтворители, минерални масла, грес, разредени неорганични киселини и алкали.

Лоша устойчивост на ароматизирани разтворители, концентрирани киселини, хлорирани хидрокарбони.

Повърхности:

Естествени: всички обичайни строителни материали, камък, метал, PVC, обработено дърво...

Състояние: чисти, сухи, обезмаслени и обезпрашени

Грундиране: Порьозни повърхности при приложения с водно налягане трябва да се обработят с Primer 150. Активатор на повърхности може да се използва за предварителна обработка на непорьозни повърхности.

Препоръчваме предварителен тест за съвместимост преди нанасяне.

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове.



SOUDASEAL 215 LM

Дата: 14.11.2014

Страницы: 2 из 1

Размер на фугата:

Минимална ширина: 5мм

Максимална ширина: 30 мм

Минимална дълбочина: 5 мм

Препоръчително: ширина = 2 x дълбочина

Нанасяне:

Метод: Ръчен или пневматичен пистолет

Температура на нанасяне: +5°C до +35°C

Почистване: със продукт за почистване незабавно след нанасянето и преди втвърдяването.

Последваща обработка: със сапунен разтвор преди формиране на външния слой.

Възстановяване със: Soudaseal 215 LM

Здравни и препоръки за безопасност:

Приложете обичайните правила за индустриална хигиена.

Забележки:

Soudaseal 215LM може да бъде боядиван, но поради големия брой от бои и оцветители силно препоръчваме предварителен тест за съвместимост преди нанасяне. Времето за изсъхване на бои на основата на алкидни смоли може да бъде по-голямо.

Soudaseal 215 LM не трябва да бъде използван като полиращ силикон.

Тестове/Одобрения:

- Belgium: ATG 98/2241 (ISO 11600-F-25LM)
- Germany: MPA-NRW 22-0902 5 98 to DIN 18540-F
- UK: BBA SC 007/01 (ISO 11600-F-25LM)
- New Zealand : BRANZ Appraisal Nr 419

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове.