



ПУ КОНСТРУКТ ЛЕПИЛО

Дата: 27.10.2014

Страницы: 1 из 1

Технически характеристики:

Основа	Полиуретан
Консистенция	Паста
Система на втвърдяване	Влажност
Отворено време*	Около 10 мин.
Време за притискане*	Мин. 60 мин.
Специфично тегло (DIN 53479)	Около 1,5 г/мл
Температурна устойчивост	-30°C до + 100°C след втвърдяване
Водоустойчивост (DIN EN 204)	D4
Якост на срязване (DIN EN 204)	> 10 N/mm ²
Съдържание на твърди частици	100% (без разтворители)

*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността.

Описание на продукта:

PU Construct е 1-компонентно полиуретаново лепило с висока якост на залепване и силна водоустойчивост.

Характеристики:

- Професионално качество
- Удобна за употреба опаковка
- Бързо втвърдяване
- Запълващи свойства, подходящо за неравни повърхности
- Много висока якост на залепване
- Водоустойчивост D4
- Без разтворители

Приложения:

Вътрешни приложения, изложени на дълготрайно и често въздействие на вода или влага. Външни приложения, изложени на влиянието на климатичните условия на времето. При производство на рамки за врати и прозорци, отговарящи на изискванията на клас D4 съгласно EN204. Скрепяване на дървени строителни елементи и изолационни материали (вкл. полистирен).

Повърхности:

Вид: различни видове порести и непорести повърхности като дърво, бетон, тухли и други обичайни за строителството материали.

Неподходящ за полиетиленови (PE), полипропиленови (PP) повърхности.

Състояние на повърхността: чиста, обезпрашена и обезмаслена.

Подготовка: Лепилото се втвърдява при контакт с влага. Скоростта на втвърдяване и запълващата способност на лепилото се подобряват при леко навлажняване на

повърхностите, тъй като по този начин продуктът се разпенва и прониква по-лесно в кухините.

Преди употреба препоръчваме тест за съвместимост.

Нанасяне:

Метод: Нанесете лепилото с помощта на ръчен или пневматичен пистолет върху една от повърхностите. Съединете частите една към друга за 15 минути и ги притиснете за най-малко 60 мин. Оказването на натиск върху материалите по време на процеса на втвърдяване е необходимо за достигане на най-висока крайна якост.

Температура на нанасяне: +5°C до +35°C.

Почистване: Преди втвърдяване полиуретаново лепило PU Construct може да се почисти от инструментите и материалите с препарат за почистване на пяна Soudal Gun и Foam Cleaner. Втвърденото лепило се отстранява механично.

Възстановяване: с полиуретаново лепило PU Construct.

Опаковка:

Цвят: светло сиво

Опаковка: флакон 310 мл.

Съхранение

12 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място при температура между +5°C и +25°C.

Препоръки за безопасност:

Приложете обичайните хигиенни норми.

Носете защитни ръкавици.

За повече информация вижте етикета.

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опитите ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за съвместимост.