



# Баумит Класико – благородна мазилка 2 мм

## Baumit Classico



### Продукт

Фабрично смесена, хидравлично свързваща, суха смес за изготвяне на разтвор за мазилка с пердашена структура, за външно и вътрешно приложение, с възможност за ръчна и машинна обработка.

### Състав

Хидратна вар, бял цимент, пясъци, добавки.

### Свойства

Устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща, паропропусклива мазилка за външно и вътрешно приложение, със слабо задържане на замърсявания, негорима, лесна за обработка.

### Приложение

Благородна мазилка за защита и оформяне на фасади.

### Технически данни

|                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Зърнометрия:                                               | 2 mm                         |
| Якост на натиск (28 ден):                                  | > 2,5 N/mm <sup>2</sup>      |
| Якост на опън при огъване (28 ден):                        | > 1,0 N/mm <sup>2</sup>      |
| Якост на сцепление:                                        | > 0,15 N/mm <sup>2</sup>     |
| Коефициент на топлопроводност $\lambda_{10, \text{сух}}$ : | около 0,47 W/mK              |
| Число на дифузно съпротивление $\mu$ :                     | около 12                     |
| Обемна плътност:                                           | около 1450 kg/m <sup>3</sup> |
| Необходимо количество вода:                                | около 5 l/торба              |
| Допълнителна вода, в зависимост от желаната консистенция:  | 1 – 2 l/торба                |
| Цветовете:                                                 | само в бял цвят              |

### Зърнометрия и разходни норми:

| Разход                        | Зърнометрия 2 mm                | Дебелина |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|
| Пердашена мазилка еднослойна: | около 4,5 – 5 kg/m <sup>2</sup> | 3 – 4 mm |
| Пердашена мазилка двуслойна:  |                                 |          |
| I слой                        | около 4,0 kg/m <sup>2</sup>     | 3 mm     |
| II слой                       | около 3,0 kg/m <sup>2</sup>     | 2 mm     |

При обработката на пердашени мазилки върху топлоизолационни мазилки непременно трябва да се спазва минимална дебелина на мазилката от 5 mm. За да се осигури равномерна попиваемост или за постигане на определена структура на покритието, се препоръчва полагането да се изпълни в два слоя.

### Класификация според закона за химикалите

Детайлна класификация може да се вземе от сайта [www.baumit.com](http://www.baumit.com) (съгласно чл. 31 и Приложение II на Наредба 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 18.12.2006), или от Листа с данни за безопасност, който може да се изиска от производителя.

Да се следи общата гранична стойност на запрашеност, съгласно нивата, определени по МАК – листата от 2001 г. (концентрация на фина прах максимум 6 mg/m<sup>3</sup>, обща концентрация на прах максимум 15 mg/m<sup>3</sup>). В свързано, втвърдено състояние продуктът е безопасен.

### Съхранение

На сухо, върху дървени скари, фолирани – срок на съхранение 12 месеца.

### Гаранция за качество

Собствен контрол на качеството в заводските лаборатории, съгласно ÖNORM B 3340.

## Форма на доставка

Опаковка: торби по 25 кг

## Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, да не е замръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли по повърхността, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронещи се и нефиксирани части. Проверката на основата може да се извършва съгласно ÖNORM B 3346.

### Пригодна за нанасяне върху:

- варо-циментови и циментови мазилки;
- термомазилки и други минерални основи;

### Не е пригодна за нанасяне върху:

- синтетични повърхности, лакови покрития, маслени филми, покрития от постни, минерални и дисперсни бои;
- топлоизолационни системи.

## Указания за подготовка на основата

- Кредиращи, съответно ронещи се повърхности, както и при наличие на повърхнинна ципа се почистват механично или евентуално се заздравяват (с Баумит МултиПраймер – дълбочинен грунд);
- Замърсени или нападнати от микроводорасли повърхности се почистват механично или се обработват с пароструен апарат, съответно със специални средства за премахване на микроводораслите (например с Баумит ФунгоФлуид – саниращ разтвор);
- Минерални бои се отстраняват механично;
- Увредени или напукани повърхности се коригират с шпакловъчни смеси (например с Баумит ВиваРенова (подравнителна шпакловка); да се вземат под внимание и специални мерки за саниране.

## Обработка

Ден преди измазването, в зависимост от вида на основата (попиващата ѝ способност) и атмосферните условия, основата се навлажнява или се обработва с Баумит УниПраймер. Преди нанасянето на благородната мазилка върху минералната основа не трябва да има воден филм.

Съдържанието на една торба се смесва в гравитационен смесител с 5 литра вода в продължение на 3–5 минути. Винаги се забърква цялото съдържание на торбата! Количествата, получени от няколко смесени поотделно торби, се събират в едно по-голямо корито за строителни разтвори и се размесват добре още веднъж на ръка. По този начин се изравняват различните консистенции. В зависимост от желаната консистенция могат да се добавят допълнително 1–2 л вода на всяка торба от материала. По време на работа, към получената смес постоянно се добавят нови количества, като тя се прибърква наново.

Нанасяне на мазилката: Баумит Класико се нахвърля на ръка с мистрия или се нанася с подходящи машини за мазилки, в желаната дебелина, след което се изтегля с маламашка и се заглажда. След като започне да свързва, се изпердашва за създаване на желаната структура. При двуслойно нанасяне на мазилката, първият слой не се пердаши, а вторият се нанася, след като първият е напълно изсъхнал. Вторият слой се пердаши с подходящ инструмент, в зависимост от желаната крайна визия на мазилката.

**Внимание: Зони, получени от неравномерно структуриране, водят до появата на петна!**

## Указания и общи положения

Температурата на въздуха, материала и основата по време на полагането и втвърдяването трябва да бъде минимум +5°C. Фасадата да бъде защитена от директното въздействие на слънчевите лъчи, дъжд или силен вятър (например с фасадна мрежа за скеле). Висока влажност на въздуха и ниски температури (например през късна есен или ранна пролет) могат значително да увеличат времето за съхнене и да променят цвета неравномерно. Високите температури скъсяват времето за съхнене (възможно е прегаряне на покритието).

Да не се използват други добавки (например добавки срещу замръзване). За да се получи единна, равномерна повърхност (структура) е абсолютно необходимо Баумит Класико да се нанася върху дадена фасадна страна непрекъснато, "мокро в мокро", с една и съща дебелина на слоя (най-малко по двама работници на етаж от скелето, странично/шахматно разположени по етажите). Вече засъхнали работни повърхности се отличават ясно и това не може да бъде променено чрез допълнително навлажняване.

В случай, че не се разполага с достатъчно персонал, за да се обработи стената наведнъж или пък съответната фасада е прекалено голяма, следва да се предприеме архитектурно разделяне на площта на по-малки участъци.

За да не се получат разлики в цветовия нюанс, причинени от начина на обработката, от влиянието на атмосферните условия или от различното попиване на основата, се препоръчва, мазилката да се боядиса след пълното ѝ изсъхване (минимум 14 дни) с Баумит СиликатКолор, Баумит СтарКолор или Баумит СиликонКолор.