



Баумит Дивина Колор

Baumit Divina Color



Продукт

Готова за полагане декоративна дисперсна боя, паропропусклива, матова, с отлична покриваемост, устойчива при миене, за вътрешно боядисване.

Състав

Вода, пълнители и органични свързващи вещества.

Свойства

С много добра покривна способност (клас 2), устойчива при миене и изтриваемост в мокро състояние (клас 2, съгл. EN 13300), без вътрешни напрежения, трайна, без разтворители дисперсна декоративна боя. Оцветява се в 379 цвята от каталога Баумит Life, с номера, завършващи на цифри 6, 7, 8 и 9.

Приложение

За вътрешно приложение върху минерални основи и мазилки, други дисперсни бои, плочи от гипсокартон и релефни фазерни тапети. Добра за саниращи работи.

Технически данни

Плътност:	ок. 1,50 kg/l
Разход:	ок. 0,13 l/m ² за една ръка*
pH:	ок. 8–9
Време за съхнене:	4 часа за първия слой
Покритие:	матово
Покриваемост за една ръка:	ок. 108 m ² /кофа 16 l
	ок. 38 m ² /кофа 5 l

*) според вида на основата (попиващата способност, грапавина) и начина на полагане;

Форма на доставка

Пластмасови кофи:	14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l
	5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l

Съхранение

На сухо, студено и защитено от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 18 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол в заводска лаборатория.

Класификация според закона за химикалите

Детайлната класификация, съгл. Закона за химическите вещества, може да се получи от Листа за безопасност (съгл. Чл. 31 и Приложение № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 18.12.2006) на www.baumit.com или да се изиска самият Лист за безопасност от производителя. Максималното съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) за този продукт (кат.: А/а, ППВО) е 30 г/л.

Основа

Да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронещи се части.

Проверка на основата съгласно австрийски стандарти ÖNORM B 2230–2 и B 3346.

Подходяща за нанасяне върху:

- Пердашени варо-циментови и циментови мазилки
- Бетон и други минерални основи
- Дисперсни покрития и бои с добро сцепление

Условно пригодна за нанасяне върху:

- Варови мазилки (**задължително да се вземе под внимание степента на карбонизация!**)
- Плочи от гипсокартон (обработени с Баумит Изолиращ грунд)
- Гипсови мазилки (обработени с Баумит Дивина Праймер)

Не е пригодна за нанасяне върху:

- Синтетични материали и смоли
- Лакови или маслени покрития
- Туткалови бои
- Дърво

Обработка на основата

- Стари бои с недостатъчна носимоспособност се отстраняват механично;
- При пресни мазилки е задължително да се изчака тяхното технологично време за свързване;
- Ронещи се или силно попиващи основи се обработват предварително (например с Баумит МултиПраймер – дълбочинен грунд);
- Гипсокартонени плочи да се грундират двукратно с Баумит Изолиращ Грунд.

Преработка

Баумит Дивина Колор (Професионал) се нанася с четка, валик или машинно, включително с бояджийски уред еърлес ("airless").

Изграждане на покритието

Грундиране на силно попиващи основи: Баумит Дивина Праймер се нанася в един до два слоя, в зависимост от попиваемостта на основата. Технологично време за съхнене около 3 часа.

Покривен слой: Баумит Дивина Колор (Професионал) се нанася на 2 ръце: Първият слой може да се разрежи максимум с 10% вода, време за съхнене 4 часа; Вторият слой Дивина Колор (Професионал) се нанася неразреден или разрежен максимум с 5% вода.

Указания и общи положения

Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и съхненето трябва да е минимум +5°C.

Окончателната устойчивост при миене се получава след около 28 дни. Зададените свойства по отношение на съхненето се отнасят за температура на въздуха от +20°C и относителна влажност 55% и могат да бъдат повлияни значително при други условия на околната среда.

Мерки за безопасност

Да се пазят пространствата около обработваните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкерни плочи, естествени камъни, лак и метал. В случай на попадане на пръски, същите да се измият обилно с вода, да не се изчаква изсъхването и втвърдяването на боята.

Инструменти и машини да се измиват веднага след употреба.