



Баумит Дивина Класик

Baumit Divina Classic



Продукт	Готова за полагане декоративна дисперсна боя, паропропусклива, матова, с много добра покриваемост, средно устойчива при миене, за вътрешно боядисване.	
Състав	Вода, пълнители и органични свързващи вещества.	
Свойства	С отлична белота и покривна способност (клас 2), устойчива при миене – изтриваемост в мокро състояние (клас 2, съгл. EN 13300), без вътрешни напрежения, трайна, без разтворители, дисперсна декоративна боя.	
Приложение	За вътрешно приложение върху минерални основи и мазилки, други дисперсни бои, плочи от гипсокартон и бетонови повърхности.	
Технически данни	Плътност:	около 1,65 kg/dm ³
	Време за съхнене:	4 часа (на всяка ръка)
	pH (20°C)	8 – 9
	Разход:	около 0,12 l/m ² за една ръка*
	Покриваемост:	ок. 117 m ² с една кофа от 14 литра
		ок. 42 m ² с една кофа от 5 литра
	*) според вида на основата (попиващата способност, грапавина) и начина на полагане	
Форма на доставка	Пластмасови кофи:	14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l
		5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l
Съхранение	На сухо, студено и защитено от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 18 месеца.	
Гаранция за качество	Собствен контрол в заводска лаборатория.	
Класификация според закона за химикалите	Детайлната класификация, съгл. Закона за химическите вещества, може да се получи от Листа за безопасност (съгл. Чл. 31 и Приложение № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 18.12.2006) на www.baumit.com или да се изиска самият Лист за безопасност от производителя. Максималното съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) за този продукт (кат.: А/а, ППВО) е 30 г/л.	
Основа	Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронещи се части. Проверка на основата съгласно австрийски стандарти ÖNORM B 2230–2 и B 3346.	

Подходяща за нанасяне върху:

- Пердашени варо-циментови и циментови мазилки и други минерални основи;
- Бетон;
- Дисперсни покрития и бои с добро сцепление

Не е пригодна за нанасяне върху:

- Лакови или маслени покрития
- PVC и други синтетични материали
- Дърво

Подготовка на основата

- Стари бои с недостатъчна носимоспособност се отстраняват механично;
- При пресни мазилки е задължително да се изчака тяхното технологично време за свързване;
- Ронещи се или силно попиващи основа се обработват предварително (например с Баумит МултиПраймер – дълбочинен грунд);
- Гипсокартонени плочи да се грундират двукратно с Баумит Изолиращ Грунд

Преработка

Баумит Дивина Класик се нанася с четка, валик или машинно, включително с бояджийски уред еърлес („airless“).

Изграждане на покритието

Грундиране на силно попиващи основи: Баумит Дивина Праймер, който, в зависимост от основата, се нанася в един до два слоя. Технологично време за съхнене около 3 часа.

Покривен слой: Баумит Дивина Класик се нанася на 2 ръце:

Първи слой може да се разрежи максимум с 10% вода, време за съхнене 4 часа;

Втори слой Дивина Класик се нанася неразреден или разреден максимум с 5% вода.

Нанасянето на първия слой се извършва в хоризонтална посока, а на втория във вертикална посока.

При използването на „airless“ системи за боядисване да се използва дюза с диаметър 0,026 – 0,031 за слой 0,66 – 0,79 mm, с налягане 160 – 180 бара.

Баумит Дивина Класик се произвежда само в цвят Life 0019 – бял.

Указания и общи положения

Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и съхненето трябва да е минимум +5°C.

Окончателната устойчивост при миене се получава след около 28 дни. Зададените свойства по отношение на съхненето се отнасят за температура на въздуха от +20°C и относителна влажност 55% и могат да бъдат повлияни значително при други условия на околната среда.

Мерки за безопасност

Дивина Класик е в групата А.а) Продукти за матови покрития за вътрешни стени и тавани – ППВО и съдържанието на летливи органични съединения е < 30 g/l (виж Директива 2004/42/ЕО и Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти).

Да се пазят пространствата около обработваните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкерни плочи, естествени камъни, лак и метал. В случай на попадане на пръски, същите да се измият обилно с вода, да не се изчаква изсъхването и втвърдяването на боята.

Инструменти и машини да се измиват веднага след употреба.