



Баумит КлимаФиниш – пастообразна варова шпакловка Baumit KlimaFinish



Продукт

Пастообразна, природно бяла, фабрично произведена варова шпакловъчна смес за вътрешно приложение, за създаване на висококачествени гладки повърхности върху варо- и циментосъдържащи хастарни мазилки, бетон, газобетон и гипсокартон. Не отделя емисии и летливи органични съединения (E.L.F.) и е без консервиращи вещества.

Състав

Минерални свързващи вещества, подбрани естествено бели каменни брашна, добавки, вода.

Свойства

Висококачествена варова шпакловка за вътрешно приложение. Силно паропропусклива и подобряваща климата в помещенията.

Приложение

За създаване на гладки повърхности във вътрешните пространства. Не е приложима за полагането на керамични покрития върху нея.

Технически данни

Клас по стандарт:	GP-CS I, съгласно БДС EN 998-1
Максимална зърнометрия:	0,2 mm
Число на дифузионно съпротивление на водни пари - μ :	8
pH-стойност:	около 13
Специфична плътност:	около 1,70 kg/dm ³
Разход на материал:	около 3,0 kg/m ² при 2 mm дебелина

Класификация според закона за химикалите

Детайлна класификация може да се вземе от сайта www.baumit.com (съгласно чл. 31 и Приложение II на Наредба 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 18.12.2006), или от Листа с данни за безопасност, който може да се изиска от производителя.

Съхранение

На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 6 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол на качеството в заводски лаборатории.

Форма на доставка

Опаковка: кофи по 20 кг

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да е без изсолжавания, носимоспособна и без ронещи се частици. Изпитването на основата може да се осъществи в съответствие с ÖNORM B 2230, B 3346 и B 6400.

Обработка

Баумит КлимаФиниш се пребърква добре в кофата. Шпакловъчната смес се нанася със стоманена маламашка, изтегля се и се оставя да втвърди (евентуално се добавя материал и се „притиска“). След пълното втвърдяване (за около минимум 2 часа, в зависимост от атмосферните условия и абсорбцията на основата), се изтегля тънък слой КлимаФиниш за създаване на най-фина повърхност (не се заглажда с вода!).

Възможни дебелини на слоя шпакловка: 1–3 mm, оптимална дебелина 2–3 mm.

**Указания и
обща
положения**

Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и съхненето трябва да е минимум +5°C. При използването на отоплителни уреди трябва да се осигури напречна циркулация/вентилация. Директно нагряване на шпакловката е недопустимо.