

Оргахим® Основана 1901		Техническо описание
		ТС-ОРГ-0186
Архитектурни	ЛЕКО ЕМАЙЛАК СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ	
Метал		
Интериор/Екстериор		
Леко емайлак сребърен феролит е хомогенизирана суспензия на алуминиева паста в комбинация от безцветен лак, органични разтворители и специални добавки. Употребява се за антикорозионна и декоративна защита на черни метални повърхности (цистерни, резервоари, високоволтови ел.стълбове и др.).		

Практически свойства
- Осигурява дълготрайна антикорозионна защита на повърхностите; - Устойчивост на покритието при големи температурни амплитуди; - Покритието е изключително устойчиво на всички атмосферни влияния-UV слънчево лъчение, вятър, дъжд, сняг и лед; - Добра съвместимост с други лаково-бояджийски покрития.

Цветовете
Сребрист цвят

Подходящи основи
Повърхности от черни метали

Технически показатели	
Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна, лесно подвижна маса
Вискозитет KU, min.	70
Плътност, kg/L	0,950 ±1,100
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	500
Покривност (за един слой)	6-8 m ² /L
Изсъхване на допир	6 часа
Нанасяне на втори слой	Веднага след предходния или след пълното му изсъхване.
Пълно изсъхване	24 часа

Неподходящи основи
Дървени повърхности Повърхности от цветни метали

Подготовка на основата	
Нови повърхности	Боядисвани/Ръждясали повърхности
Обезмаслете новите метални повърхности, почистете ги от прах и други замърсявания. За да постиганете по-добра адхезия, зашкурете повърхността.	Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя и прах. Ръждясали метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда.

Нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.

Средства за нанасяне	
Четка	Използвайте четка устойчива на разтворители.
Валяк	Използвайте валяк устойчив на разтворители.

Разреждане	При необходимост разрежете с разредител АМВ до 10% .	Пистолет	Конвенционален пистолет: с дюза 1.3. Airless-200 бара; тип на дюзата: 0.011-0.015"
Начин на работа	Нанесете първия слой Лeko емайлак сребърен феролит равномерно върху металната повърхност. Вторият и трети слой може да нанесете веднага след предходния, или след пълното му изсъхване.		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слое	Продукт	Слое
Грундиране	Леко Грунд ПФ-07	II	Не се грундира	-
Междинен слой	Не се нанася	-	Леко Емайллак Сребърен Феролит	I
Финишен слой	Леко Емайллак Сребърен Феролит	I	Леко Емайллак Сребърен Феролит	I

Почистване
Разредител АМВ

Разфасовки:
0.650 L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури до 35°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Срок на годност
18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка. През време на съхранението се допуска разслояване и образуването на разбъркваема утайка.

Мерки за безопасност
Лeko Емайлак сребърен феролит се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“