

Оргахим® Основана 1901		Техническо описание
Архитектурни	Protecta топлоустойчив спрей	
Метал		
Интериор/Екстериор		
Висококачествен, топлоустойчив продукт, осигуряващ трайна защита и декорация на метални повърхности, изложени на високи температури до 800°C. Употребява се както на открито, така и на закрито.		

Практически свойства	Технически показатели	
- Издържа на нагряване до 800°C; - Бързосъхнещ; - Много икономичен; - Устойчив на атмосферни влияния; - Отлична адхезия; - Отлични антикорозионни свойства.	Плътност, Kg/L	0.705 g/sm ³
	Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	619 g/L
	Лъскавина	Сатен мат
	Покривност (за един слой)	1.25 до 1.75 m ²
	Първоначално засъхване	След 30 до 60 минути
	Засъхване	След 3 до 4 часа
Цветовете	Втвърдяване	След 30-60 min (160 °C)
Бял, черен, кафяв и сив.		

Подходящи основи	Неподходящи основи
Повърхности от черни метали	Повърхности от цветни метали
	Дървени повърхности

Подготовка на основата	
Нови повърхности	Боядисвани/лакирани повърхности
Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена. Не нанасяйте грунд.	Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена. Отстранете старата боя и ръжда и загладете повърхността с шкурка. Не нанасяйте грунд.

Нанасяне	
Препоръка	Разклатете аерозола в продължение на 2 мин.
Условия на нанасяне	Най-подходящата температура при нанасяне е от 15°C до 25°C.
Начин на работа	Предварително разклатете добре аерозола в продължение на 2 мин. и пръснете малко за проба. Пръскането трябва да става от разстояние 25 - 30 см. Нанесете боята на няколко тънки слоеве. Преди да нанесете всеки следващ, отново разклащайте аерозола. Оставете да изсъхне на стайна температура за 1 час. След това загрейте за 30-60 минути (160 °C), за да се втвърди слойт боя. По време на процеса на втвърдяване на боята се отделя пушек.

Почистване
След използване почистете дюзата (обърнете аерозола на обратно и пръскайте в продължение на 5 секунди).

Разфасовки:
400ml.

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения. Да се пази от слънчеви лъчи и температури над 50°C.

Мерки за безопасност
При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
10 години от датата на производството във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“