

ЛЕКО AQUA ЛАЗУРЕН ЛАК



**Лазурен лак на базата на водна емулсия
на 100% акрилатен съполимер**

**Външна / Вътрешна
употреба**

Предназначение:

- Ново боядисване и възстановяване;
- Като основно (импрегнация), междинно и горно покритие;
- Външно и вътрешно боядисване на дърво - дограма; градинска мебел, парапети, дървени къщи; огради, стрехи.

Свойства:

- Образува филм с висока еластичност;
- Много висока атмосфероустойчивост:
 - оптимална защита на дървесината срещу вредното действие на UV-лъчи и видимата светлина, чрез оптимална комбинация от модерни свето-стабилизатори;
 - продължително запазване на цвета;
 - продължително запазване на еластичността на покритието-способства запазването на целостта на покритието без напукване и отлющване при големи температурни разлики и при промени на размерите на детайлите, вследствие промяната на влажността на дървото при експлоатацията на изделията на открито през различните сезони.
- Отлично сцепление с основата;
- Лакираните повърхности имат добра устойчивост срещу слепване при притискане на топло.
- Добро поведение при съхранение - не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето;
- Отлична разливност и наслойване;
- Слаба миризма.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ**НОРМА**

Външен вид на лака след разбъркване: Хомогенна, оцветена гъста течност
(визуално)

Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	min 1,03 kg/L
Съдържание на нелетливи вещества при 125°C/1 h: (БДС EN ISO 3251)	min 29 %
pH стойност: (ISO 1148)	min 8,0
Вискозитет по Брукфилд, модел RVT, 5 min, 100 rpm при (23±0,5)°C: (ISO 2555)	min 1500 mPa.s
Външен вид на филма: (визуално)	Копринен гланц
Разход:	• При импрегниране (1:1 с вода) - 50 -70 ml/m² за един слой; • Като горно покритие (неразреден) – 90-120 ml/m² за един слой.
Съхнене: (23°C, 65% H.R.)	Въздушно. • Сухо на пипане: 30 min; • Нанасяне на втори слой:1-2 h (след изсъхване на първия слой); • Пълно изсъхване – до 24 часа.
Колористика:	Цвят по каталог.
Опаковка:	Пластмасови опаковки с вместимост 700 ml. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ! Температура на съхранение – над 5°C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разредител:	Вода.
Средства за нанасяне:	Валяк, четка.
Почистване на инструментите:	С вода преди засъхване.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 5°C.

При лакиране на дървени къщи: огради, стрехи и др. едроплощни детайли, изложени на атмосферни влияния и при високи изисквания към покритията, за лакиране на външна дограма, градинска мебел, парапети и др.:

- Грундиране/импрегниране с един слой Леко AQUA Лазурен лак, разреден 1:1 с вода;
- Надлакиране с 1-2 слоя неразреден Леко AQUA Лазурен лак, в зависимост от желания ефект.

Подходящи основи:

- Небоядисани и nelaкирани дървени повърхности;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Стари силикатни основи;
- Лакирани и боядисани дървени повърхности;
- Метални повърхности;
- Пластмаси.

Подготовка на основата:

- Повърхностите трябва да бъдат здрави и чисти от прах и мазнини;
- Остатъци от дървесна смола се почистват механически и с подходящи разтворители;
- При необходимост, повърхностите се почистват предварително от мъхове, плесени и водорасли – механически и/или с подходящи препарати.

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.
