

Оргахим® Основана 1901		Техническо описание
		ТС-ОРГ-0009
Архитектурни	Леко грунд антикорозионен бързосъхнещ ПФ-07	
Съпътстващи		
Интериор/Екстериор		
Леко грунд антикорозионен бързосъхнещ ПФ-07 представлява добре хомогенизирана суспензия на фино смлени пигменти и пълнители в сиктативен безцветен алкиден лак. Употребява се за грундиране на повърхности от черни метали, изложени на тежки атмосферни условия, предварително добре почистени и обезмаслени.		

Практически свойства
- Отлична антикорозионна защита; - Базиран на цинк-фосфатни пигменти; - Бързосъхнещ;

Цветове
Светлосив, черен и оксидно-червен цвят.

Подходящи основи
Повърхности от черни метали

Технически показатели	
Външен вид(след разбъркване)	хомогенна, лесно подвижна маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	500
Вискозитет KU, min	70
Плътност, kg/L	1,60 ± 0,10
Покривност (за един слой)	5-7 m²/kg
Изсъхване на допир	15-20 минути
Нанасяне на втори слой	24 часа
Пълно изсъхване	5-6 часа

Неподходящи основи
Циментови основи
Варо-циментови основи
Варо-пясъчни основи

Подготовка на основата	
Нови повърхности	Боядисвани/лакирани повърхности
Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи, чисти, обезмаслени и обезпрашени.	Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, прах и мазни петна. Ръждясали метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне.	Четка	Използвайте четка устойчива на разтворители.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк устойчив на разтворители.
Разреждане	С разредител, разредител АМВ или БАТ летен/зимен: - за шприцване с пистолет-до 10%; - за четка, валяк- до 5%.	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане, конвенционален пистолет.
Начин на работа	Върху подготвените повърхности нанесете Леко грунд антикорозионен бързосъхнещ ПФ-07, разреден при необходимост до 10% с Разредител, разредител АМВ. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.		

Почистване
С разредител или разредител АМВ.

Разфасовки:
900 g

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения, при температури до 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Срок на годност
18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Мерки за безопасност
Леко Грунд Бързосъхнещ Анतिकорозионен ПФ-07 се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“